

Februar 2018

## Produktinformasjon



### Baronesse Takmatt

Baronesse Takmatt er en helmatt hvit takmaling til innendørs bruk. Baronesse Takmatt kan også brukes på vegger av bygningsplater, puss, betong, lettbetong, glassfibervev, etc. i tørre rom, der det ikke stilles krav til vaskbarhet. Baronesse Tak har gode brukeregenskaper. Malingen gir vakre, matte og skjoldfrie tak. Vær oppmerksom på at matte flater ikke tåler fysisk håndtering, da det lett kan poleres opp til høyere glans.

#### Forbehandling:

Flatene må være rene, tørre og frie for løse partikler. Tidligere malte flater vaskes med et grovrengjøringsmiddel egnet for maling. Etterskyll godt. Mattslipes med slipepapir ca 120, og avstøv. Smittende flater må først avbindes med egnet binder.

#### Bruk:

Kan påføres med pensel, rull eller sprøyte. Stryk/rulles det flere veier, så avslutt alltid med å stryke/rulle i en retning, og flaten blir penere og mer ensartet. Best arbeidstemperatur er +15 - +20°C. Temperatur under påføring og tørk må være over +5°C.

#### Helse og Miljø

Ved sliping av behandlede overflater, samt fjerning av maling ved bruk av varmluftspistol/flamme eller lignende kan det dannes helsefarlig støv og/eller røyk. Sørg for god ventilasjon. Bruk nødvendig personlig verneutstyr. Flytende malingsrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, Men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres Til gjenvinning. Oppbevares utilgjengelig for barn. Ved svelging kontakt omgående lege, og vis denne beholderen eller etiketten.

Se: [www.tomtogtort.no](http://www.tomtogtort.no)

#### Produktegenskaper

**Bruksområde:** Innendørs

**Bindemiddel:**

**Akrylkopolymer**

**Forbruk:** 5-7 m<sup>2</sup>/l

**Verktøy:** Pensel, rulle og sprøyte

**Tørketid (v/23°C, 50 % RH)**

**Støvtørr:** 0,5 time

**Overmalbar:** 2 timer

**Brukstørr:** 2 timer

**Tynner:** Vann

**Glans:** 2

**Emballasje:** 10L

**Oppbevares:** Frostfritt

**VOC: (kat. A/a)** 30g/l.

**Inneh. Max** 1 g/l

AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks.påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjø er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies.