

FUGE



EGENSKAP:	FUG:	FUG	LIM/FUG:	FUG:	FUG:	FUG:	FUG/SPARKEL	FUG	SKUM
Produkt sign:	H760	H985	H750	A990	A980	A975	A930	S755	P905
Produkt navn:	SEAL`N`FLEX PRO SEAL	SEAL`N`FLEX WEATHER SHIELD Tinnfri	SEAL`N`BOND PREMIUM	PREMIUM ACRYLIC	INSTANTLY PAINTABLE	PREMIUM PAINTABLE Matte malinger	EASY FILLER PRO Sprekkefri og slipbar filler	"BATH & KITCHEN P"	"FOAM`N`FILL FLEX ALL SEASON Kom- bivalent
Brukstemperatur:	+5°C til +40°C	+5°C til +40°C	+5°C til +40°C	+5°C til +40°C	+5°C til +40°C	+5°C til +40°C	+5°C til +35°C	+5°C til +40 °C	-15°C til +35°C
Temp.motstand herdet fuge/lim:	-40°C til +70°C	-40°C til +70°C	-40°C til +120°C	-20°C til +75°C	-20°C til +75°C	-20°C til +75°C	-20°C til +75°C	-40°C til +120°C	-40°C til +90°C
Fuge beveglighet:	25% flex	25% flex	20% flex	12,5 % flex	7,5% flex/slipbar	7,5% flex/slipbar	Hard/slipbar	25% flex	25% flex
Shore:	28 Shore	28 Shore	58 Shore/slipbar	30 Shore/slipbar	33 Shore/slipbar	40 Shore/slipbar	Hard/slipbar	15 Shore	-
Hinnedannelse:	30 min	30 min	10 min	7 min	2 min	10 min	10 min	8 min	Skjæretid 20-40 min
Herdedybde per 24 time ved +23°C/50% RH	2 mm	2 mm	3 mm	2 mm	1 mm	2 mm	2 mm	2 mm	Herdetid 80-100 min
Bruksområde:	Inne/ute	Inne/ute	Inne/ute	Inne/ute (tildekkes)	Inne	Inne/ute (tildekkes)	Inne	Inne/ute	Inne/ute
Fuge to tette flater	Ja	Ja	ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Herdesystem:	Fukt	Fukt	Fukt	Avdunsting	Avdunsting	Avdunsting	Avdunsting	Fukt	Fukt
Farge:	Ass. farger	Ass. farger	Ass. farger	Hvit	Hvit	Hvit	Hvit	Ass. farger	Beige
Type:	Hybrid	Hybrid	Hybrid	Akrylbase	Akrylbase	Akrylbase	Akrylbase	Silikon	PU skum
Volum:	0,3 + 0,6 ltr	0,6 ltr	0,3 ltr + 0,6 ltr	0,3 ltr + 0,6 ltr	0,3 ltr	0,3 ltr	0,3 ltr	0,3 ltr	0,75 ltr
Frost under transport:	Opptil -15°C	Opptil -15°C	Opptil -15°C	Opptil -15°C	Opptil -15°C	Opptil -15°C	Opptil -15°C	Opptil -15°C	Opptil -15°C
Miljøsertifisering:	EC1+/M1	EC1+/M1	EC1+/M1	EC1+/M1	EC1+/M1	EC1+	EC1+/M1	EC1+	EC1+
Mat/Næringsmiddel:	-	-	ISEGA	-	-	-	-	-	-
UCA sertifisering:	-	-	-	-	UCA	UCA	UCA	-	-
Svaneportalen	SVANEPORT.	SVANEPORT.	SVANEPORT.	SVANEPORT.	SVANEPORT.	SVANEPORT.	SVANEPORT.	SVANEPORT.	Nei
BREEAM NOR 2016	BREEAM NOR	BREEAM NOR	BREEAM NOR	BREEAM NOR	BREEAM NOR	BREEAM NOR	BREEAM NOR	BREEAM NOR	BREEAM NOR
Akustikkdempende	-	-	-	Akustikkdempende	-	-	-	-	Akustikkdempende
Erstatter/Utgår:	SILMAX 2620	SILMAX 2620	MAXI BOND SEAL	ACRYL POWER FLEX & ACRYL POWER SEAL	ACRYL DECO EXPRESS	ACRYL DECO SURFACE+ & ACRYL DECO	LIGHT FILLER+	SILICONE BUILD & SANITARY	FLEX FOAM/ALL SEASON MULTICAP

LIM



EGENSKAP:	LIM:	LIM:	LIM:	LIM/FUG:
Produkt sign:	H785	H910	A785	H750
Produkt navn:	HIGH TACK	SUPERGRIP FAST CURE	HIGH GRIP DECO	SEAL 'N' BOND PREMIUM
Lim Sluttstyrke:	220 tonn/m ²	360 tonn/m ²	120 tonn/m ²	320 tonn/m ²
Brukstemperatur	+5°C til +40°C	+5°C til +40°C	+5°C til +40°C	+5°C til +40°C
Temp.motstand herdet fuge/lim	-40°C til +75°C	-30°C til +75°C	-20°C til +75°C	-40°C til +120°C
Hardhet herdet fuge/lim	55 shore/slipbar	78 Shore/slipbar		58 Shore/slipbar
Hinnedannelse	15 min	15 min	5 min	10 min
Herdedybde per 24 time ved +23°C/50% RH	2-3 mm	2-3 mm	-	3 mm
Bruksområde:	Inne/ute	Inne/ute	Inne	Inne/ute
Lime eller fuge to tette flater	Ja	Ja	Nei	Ja
Støtte under herding:	Direkte hugg	Støtte 15 min	Direkte hugg	24 time
Herdesystem	Fukt	Fukt	Avdunsting	Fukt
Limfug egenskaper	Fleksibel	Hard	Hard	Fleksibel
Farge:	Hvit	Hvit	Hvit	Ass. farger
Type:	HYBRID	HYBRID	Akrylbase	HYBRID
Volum:	0,3 ltr	0,3 ltr	0,3 ltr	0,3 ltr + 0,6 ltr
Frost under transport	Opptil -15°C	Opptil -15°C	Opptil -15°C	Opptil -15°C
Miljøsertifisering:	EC1+/M1	M1	EC1+	EC1+/M1
Mat/Næringsmiddel:	-	-	-	ISEGA
Svaneportalen	SVANEPORT.	SVANEPORT.	SVANEPORT.	SVANEPORT.
BREEAM NOR 2016	BREEAM NOR	BREEAM NOR	BREEAM NOR	BREEAM NOR
Erstatter/Utgår:	MAXI BOND XTREME	MAXI BOND XPRESS	POWER BOND AKRYL LIM	MAXI BOND SEAL LIM&FUG