

## DRYGOLIN Nordic Extreme Supermatt

### Produktbeskrivelse

#### Type

Dekkende utendørs trebeskyttelse med unik Extreme-teknologi.

#### Egenskaper og fordeler

Extreme-teknologien gir overlegen beskyttelse og ekstrem fargeholdbarhet som holder lengst. Malingen er vannavvisende og regnsikker etter 90 minutter samt selvrensende. Det gir et varig vakkert hus. Produktet gir overflaten et helt matt eksklusivt utseende, som gir en unik fargeopplevelse. Inneholder filmkonserverende middel som beskytter malingsoverflaten mot svertesopp.

#### Bruksområde

Benyttes i system med **VISIR Oljegrunning**. Anbefales på nytt grunnet treverk, samt på tidligere beiset, dekkbeiset eller malt underlag utendørs.



Oppbevares frostfritt

Vann/JOTUN Penselrens

### Produktdata

<b>Emballasjestørrelser</b>	0,75 L (fyllingsgrad 0,68 L), 3 L (fyllingsgrad 2,7 L) og 10 L (fyllingsgrad 9 L)
<b>Fås i følgende baser</b>	A, B og C.
<b>Brekking</b>	Baser kan ikke brukes ublandet. Baser skal blandes over <b>Jotun Multicolor</b> . Inntil 10 % med <b>Jotun Multicolor</b> brekkfarger.
<b>Glansgrad</b>	Helmatt 3
<b>Generisk type</b>	En unik formulering med spesialakryl og alkyd.
<b>Volumbasert tørrstoffinnhold</b>	39 ± 2 volum%
<b>Litervekt</b>	1.27 - 1.12 (A-base / C-base)
<b>pH-verdi</b>	8.2 til 8.8
<b>VOC for bruksklart produkt</b>	EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l. Produktet inneholder maks 75 g/l VOC.

## Påføringsinformasjon

### Anmerkning

For å sikre lang holdbarhet er det viktig å påføre tilstrekkelig på kanter og høvlede flater/detaljer, min. 3 strøk (100 µm tørr malingfilm). Avrund skarpe kanter.

Endeved/kuttflater må mettes ekstra godt, 3-4 strøk vått-i-vått. Gjør prøveoppstrøk.

Kan ikke blandes med andre malingsprodukter og skal ikke tilsettes fremmede oljer.

Rør godt om både før og under arbeidets gang.

Tidligere tjære-/mineraloljebehandling og kvister kan gi misfarging/blæring av nytt toppstrøk. Linolje/oljer i underlaget kan gi blærer og avflassing. Sol på halvtørr behandling kan gi skinntørring og solblærer. Maling på brannbeskyttet kledning kan gi saltutfelling/avflaking.

Baser skal blandes over **Jotun Multicolor**. Innhold i spann fra ulike produksjoner og blandesystemer kan gi nyanseforskjeller i farge. Tiltak man kan gjøre for å unngå nyanseforskjeller:

- Bland innhold i emballasje med ulike produksjonsnummer i et ekstraspenn. Rør godt om. Produksjonsnummeret finner man etter bokstavene SZ eller SV på etiketten i front på spannet.
- Det er en fordel å benytte det samme produksjonsnummeret innenfor det samme avgrensede arealområdet. Å bytte spann midt på en vegg eller avgrenset område, øker muligheten for synlig nyanseforskjell.
- Det kan være nyanseforskjeller på farge som blandes på forskjellige blandemaskiner og/eller på forskjellige tidspunkt. Vær oppmerksom på dette dersom du trenger å kjøpe mer maling/dekkbeis/beis til det samme prosjektet i etterkant.
- Dersom du oppdager synlige forskjeller, ta kontakt med utsalgssted eller Jotun Teknisk Service (tlf. 33457530).

### Påføringsutstyr/-metoder

Pensel, rull eller sprøyte.

### Veiledende data for høytrykkssprøyting

Dysetørrelse	0.46 mm (0.018")
Viftevinkel	65–80°
Trykk ved dyse	15–18 MPa (150–180 kg/cm <sup>2</sup> )

### Rengjøring av malerverktøy

Vann og **JOTUN Penselrens**.

### Tynner

Skal ikke tynnes. Ikke tilsett fremmede oljer.

### Spreddevne (forbruk) og filmtykkelse

	Spreddevne (forbruk) pr. strøk (m <sup>2</sup> /liter)	Filmtykkelse pr. strøk (µm)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)
<b>Anbefalt, uhøvlet treverk:</b>	6 – 8	125 – 167	49 – 65
<b>Anbefalt, høvlet treverk:</b>	8 – 12	83 – 125	32 – 49

### Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur må ved påføring være over +5 °C. Skal ikke påføres i direkte sollys.

Mal ikke hvis det er fare for dugg eller regn før malingfilmen er tørr.

På dager med fare for dugg, bør man derfor avslutte malerjobben i god tid før duggfall.

- Høy luftfuktighet (RH%) forlenger tørketiden for vanntynnbare produkter vesentlig.
- Varm luft kan holde på mer fuktighet enn kald luft, og ved temperaturfall kan dette føre til dugg.
- Stillestående luft forsinker tørk, og kan gi større fare for dugg.
- Lav temperatur og dugg kan gi mangelfull filmdannelse/opphering.

Produktet inneholder effektive midler mot overflatesopp. Ved ugunstige tørkeforhold og herdebetingelser, kan disse danne en synlig gul forbindelse i overflaten. Dette er et overflatefenomen som vil forsvinne etter noe tid ved påvirkning av lys og UV stråler. Fenomenet vil ikke påvirke produktets effekt mot overflatesopp eller på annen måte forringe produktets kvalitet og holdbarhet.

## Tørketider

Tørketiden avhenger av underlagets temperatur (min. +5 °C), sugeevne, luftfuktighet og luftbevegelse. Avviket ved endret temperatur, luftfuktighet, vindforhold og filmtykkelse.

### Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

<b>Relativ luftfuktighet (RH)</b>	50 %	50 %	50 %
<b>Lufttemperatur</b>	23 °C	15 °C	5 °C
<b>Underlagstemperatur</b>	23 °C	15 °C	5 °C

<b>Støvtørr</b>	0,5 t	1 t	1,5 t
<b>Overmalbar</b>	2 t	3 t	6 t

<b>TØRKETID/</b>	<b>Støvtørr/Dammtørr/</b>	<b>0t (h)</b>	<b>0,5t (h)</b>	<b>1t (h)</b>	<b>1,5t (h)</b>	Ved ca. 50 % luftfuktighet/ luftfuktighet At approx. 50% moisture
<b>TØRRETID/</b>	<b>Dust dry</b>	+23 °C	+15 °C	+5 °C		
<b>DRYING TIME</b>	<b>Overmalbar/Intervall</b>	<b>0t (h)</b>	<b>2t (h)</b>	<b>3t (h)</b>	<b>6t (h)</b>	
	<b>mellan strykningar/</b>	+23 °C	+15 °C	+5 °C		
	<b>Dry to recoat</b>					

## Bruksanvisning

Underlaget skal være rent, fast og tørt. Avrund skarpe kanter for å oppnå best mulig kantdekk.

Underlag	Behandling
Nytt treverk:	Nytt treverk, som har stått ubehandlet i mer enn 4 uker rengjøres med <b>JOTUN 3-i-1 Kraftvask og soppfjerner</b> og stålbørstes. Bart, friskt treverk påføres 1 strøk <b>VISIR Oljegrunding pigmentert. VISIR Oljegrunding klar</b> brukes når treverket grunnes i den kalde årstiden, når temperatur i luften og underlaget er under +5 °C. Grunningen må strykes godt ut. Bar endeved/kuttflater påføres 3-4 strøk vått-i-vått. Toppstrøk: Nytt, høvlet treverk: 3 strøk <b>DRYGOLIN Nordic Extreme Supermatt</b> . Nytt, uhøvlet treverk: 2 strøk <b>DRYGOLIN Nordic Extreme Supermatt</b> .
Tidligere behandlet treverk:	Tidligere behandlet treverk rengjøres med <b>JOTUN 3-i-1 Kraftvask og soppfjerner</b> . Følg bruksanvisningen. Løs malingfilm og løse trefibre fjernes ved stålbørsting/skraping. Blanke, harde flater nedmattes mekanisk. Bare flekker (oppstått etter stålbørsting/skraping) grunnes med <b>VISIR Oljegrunding. VISIR Oljegrunding klar</b> brukes når treverket grunnes i den kalde årstiden, når temperatur i luften og underlaget er under +5 °C. Grunningen må strykes godt ut. Bar endeved/kuttflater påføres 3-4 strøk vått-i-vått. Toppstrøk: 2 strøk <b>DRYGOLIN Nordic Extreme Supermatt</b> .

Ferdiggrunnet kledning fra fabrikk:

Skal etterbehandles innen 1 måned.  
Påfør **VISIR Oljegrunning pigmentert** på endeved/kuttflater. Mettes ekstra godt, 3-4 strøk vått-i-vått. **VISIR Oljegrunning klar** brukes når treverket grunnes i den kalde årstiden, når temperatur i luften og underlaget er under +5 °C.  
Toppstrøk: Nytt, høvlet treverk: 3 strøk **DRYGOLIN Nordic Extreme Supermatt**. Nytt, uhøvlet treverk: 2 strøk **DRYGOLIN Nordic Extreme Supermatt**.

## Tilleggsopplysninger

Produktet bør ristes før utlevering fra butikk.

## Vedlikehold

Vask av treverket med **JOTUN 3-i-1 Kraftvask og soppfjerner** anbefales ved behov.

## Forvaltning, drift og vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

## Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

## Avfallshåndtering

Flytende maling og vaskevann med malingrester må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Må være tomt og tørt

## Miljømerking



Produktet er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstillt kravene til miljømerket Svanen.

## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

**Førstehjelpstiltak**, se punkt 4.

**Håndtering og oppbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformasjon**, se punkt 14.

**Opplysninger om lover og forskrifter**, se punkt 15.

## Innemiljø / Utslipp

Produktet anbefales kun til bruk utendørs.

## Diverse

### NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

60050090, 60050094, 60050099, 60050072, 60050069, 60050088, 60050101, 60050071, 60050091

### NOBB modul nummer

60049606

### Kontaktinformasjon

Jotun A/S  
P.O.Box 2021  
3202 Sandefjord  
Tel: 33 45 70 00

### Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laborietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.