

## LADY Minerals

### Produktbeskrivelse

#### Type

**LADY Minerals** er en kalkfatt mineralmaling som gir vakre vegger med kalket overflate og unikt fargeuttrykk.

#### Bruksområde

Til slette vegger på underlag som bygningsplater puss, betong og sparklede flater for innendørs bruk i tørre rom. I slitasjutsatte områder og ved risiko for vannsøl anbefales påføring av **LADY Minerals Sealer**.

### Produktdata

<b>Emballasjestørrelser</b>	0,75 L (innhold 0,68 L) og 3 L (innhold 2,7 L).
<b>Brekking</b>	Base skal blandes over <b>Jotun Multicolor</b> .  <b>Ristetid:</b> Spann med LADY Minerals ristes i 3 minutter før tilsetning av brekkfarge. Etter tilsats av brekkfarge ristes spannet i tilsvarende 3 minutter.
<b>Glansgrad</b>	01
<b>Tørrestoff pr volum</b>	58 ± 2 volum%
<b>Litervekt</b>	1.4
<b>pH-verdi</b>	13.45
<b>VOC for bruksklart produkt</b>	EU grenseverdi for produktet (kat. A/I): 200 g/l. Produktet inneholder maks 2.54 g/l VOC.

### Påføringsinformasjon

#### Anmerkning

Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk. Rør godt om.

#### Påføringsutstyr/-metoder

Pensel: Jordan Ultimate. Bredde valgfritt, men vi anbefaler bruk av 100 mm til vegg.

#### Rengjøring av maleverktøy

Vann og **JOTUN Penselrens**.

#### Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

	Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m <sup>2</sup> /liter)	Anbefalt filmtykkelse pr. strøk (µm)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)
<b>Anbefalt:</b>	8 - 10	100 - 125	59 - 74

Kommentarer:	Ved strøk nummer to må et høyrere forbruk påregnes, 5–6 m <sup>2</sup> /l ved 2. strøk.	Gjelder for første strøk.
--------------	---	---------------------------

## Tynner

Produktet er ferdig til bruk og skal ikke tynnes.

## Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur må minst være +10 °C.

## Tørketider

Tørketiden avviker ved endret temperatur, luftfuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.

### Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C

Overflatetørr / Berøringstørr	1 time(er)
Overmalbar	4 time(er)

Overmalingsintervall for overmaling med **LADY Minerals Sealer** og andre produkter: 24t.

## Bruksanvisning

### Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast og tørt. Rengjør med **JOTUN Spesialvask før maling**.

### Grunning

Som hovedregel skal alle underlag grunnes med **JOTUN Kvist- og sperregrunning**. Årsaken til dette er at kalkmaling kan gi gjennomslag fra ulike behandlinger i underlaget. Har du imidlertid et ensartet ikke-sugende underlag, kan **LADY Minerals** i enkelte tilfeller påføres uten **JOTUN Kvist- og sperregrunning**.

### Understrøk/Mellomstrøk

Ett strøk **LADY** veggprodukt i samme farge som **LADY Minerals** toppstrøk (**LADY Vegg 10**, **LADY Balance**, **LADY Wonderwall** eller **LADY Pure Color**).

### Toppstrøk

1–2 x **LADY Minerals**. Påføres med pensel – krysspensles/villstrykes.

### Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

### Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

### Avfallshåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



## Produktgaranti

Nærmere om Jotuns garanti - **"dekk i to strøk"**:

**Garantivilkår:** Anvist bruksanvisning må være fulgt.

**Garantiens innhold:** Med garanti "dekk i to strøk" menes at underlagsfargen er dekket etter to strøk på ikke sugende underlag. Ev. garanti gir rett til ny gratis maling som dekker underlagsfargen; ikke erstatning for utført malerarbeid. Utenfor garantien er skade på malingfilmen pga. (skjulte) feil ved underlaget. Forbrukerens rettigheter etter aktuell lovgivning kommer i tillegg til og begrenses ikke av garantien.

## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

## Forskjellig

### NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB-numre:

50376552, 50376563

### Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laborietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.