

Racing

Produktbeskrivelse

Type

Dette er et avansert, hardt bunnstoff.

Egenskaper og fordeler

Det gir veldig god begroings beskyttelse. Den gir en hard, glatt og polerbar overflate. Ingen krittning.

Bruksområde

Benyttes på båter som seiler i alle hastighetsspekter, spesielt egnet for speedbåter og regatta seilbåter. Kun hvite og grå farger er anbefalt for aluminiumsskrog når det brukes som en del av et godkjent system.

Emballasje

	Volum (liter)	Spannstørrelse (liter)
Racing	0.7 / 2.5	0.75 / 3

Nevnte volum gjelder fabrikkproduserte varer. Variasjoner i emballasjestørrelse og fyllingsgrad kan forekomme pga lokale bestemmelser.

Produktdata

Farger	sort, blå, mørk blå, grå, rød, hvit		
Tørrestoff	50 ± 2 volum%		
Flammepunkt	28 °C		
VOC	470 g/l	US EPA method 24	
VOC-Direktivet	330 g/kg	SED (1999/13/EC)	

Påføringsinformasjon

Dette produkt kan påføres med

Rull: Anbefalt. Forsiktighet må utvises for å oppnå spesifisert filmtykkelse.

Pensel: Kan brukes. Forsiktighet må utvises for å oppnå spesifisert filmtykkelse.

Sprøyte: Bruk konvensjonelt sprøyteutstyr eller høytrykksprøyte.

Veiledende data for konvensjonelt sprøyteutstyr

Dygestørrelse	1.6-1.8 mm (0.063-0.070")
Trykk ved dyse	0.35-0.45 MPa (49-63 psi)

Sjekk for å sikre at vann-og oljefilter er tilgjengelig. Avstand fra luftkompressor til filter skal være minst 10 m. Produktet må kun sprøytes av profesjonelle brukere.

Spreddeevne (forbruk) pr. strøk

Teoretisk 12,5 m²/l - 4,8 m²/l

Anbefalt filmtykkelse pr. strøk

Våt 80 µm - 210 µm
Tørr 40 µm - 105 µm

Blandeforhold (volum)

En-komponent

Tynner

Jotun Thinner No. 7 / Thinner No. 7

Tørketider

Tørketiden vil øke med økt filmtykkelse. Overflaten må være tørr og fri for forurensinger, før overmaling finner sted. Bør settes på vannet innen 9 måneder etter påføring. Båten bør være godt tildekket eller lagres innendørs hvis den ikke settes på vannet kort tid etter påføring. Gitte data må kun bli betraktet som veiledende. Den faktiske tørketiden og tiden før overmaling kan være kortere eller lengre, avhengig av den omgivende temperatur, filmtykkelse, ventilasjon, luftfuktighet, underliggende malingsystem, kravet til rask håndtering og mekanisk styrke etc.

Relativ luftfuktighet (RH) 50 %

Underlagstemperatur	5 °C	10 °C	23 °C	40 °C
Overflatetørr	8 h	5 h	3 h	2 h
Gjennomtørr	24 h	16 h	12 h	4 h
Overmalingsintervall, minimum	24 h	12 h	8 h	6 h
Tørket/herdet for neddykking	30 h	24 h	12 h	6 h

Bruksanvisning

Forarbeid

Overflater med fett, olje eller annen forurensning vaskes med anbefalt Jotun Yachting vaskemiddel.

Forbehandling

Høytrykksvasking. For best resultat bør underlaget være rent, tørt og fritt for forurensning. Overflater med selvpolerende bunnstoff i god stand, påfør dette produktet direkte på det eksisterende bunnstoffet. (Enkelte produkter kan være vanskelige å overmale direkte og bør forsegles med et strøk Vinyl Primer. Sjekk med Jotun for kompatibilitetsoversikt). Overflater med hardt bunnstoff eller bunnstoff i dårlig stand må skrapes og våtslipas ned til fast underlag før du bruker dette produktet. Overflater med ukjent bunnstoff må skrapes og våtslipas ned til fast underlag etterfulgt av påføring av en anbefalt sealer/primer.

Grunning

Bart underlag behandles med anbefalte primer: AntiPest eller Vinyl Primer. Se TDS, punktet Bruksanvisning for det valgte Jotun Yachting produktet.

Siste strøk

Påfør 2 strøk.

Anmerkning

Noe fargevariasjon mellom forskjellige produksjoner kan forekomme. Bland innhold med ulike produksjonsnummer før bruk for å hindre nyanseforskjeller.

Lagring

Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Produktet bør oppbevares i et tørt rom med god ventilasjon og holdes unna varmekilder og åpen flamme. Emballasjen må holdes godt lukket. Håndteres med forsiktighet. Fraktes og lagres frostfritt.

Lagringstid ved 23 °C

Racing 36 måned(er)

I noen markeder kan holdbarheten være kortere grunnet lokal lovgivning. Ovennevnte er minimum holdbarhet, etter dette skal produktet kontrolleres.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

NOBB nummer

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

41589839, 41565490, 41589847, 41565508, 41589854, 41565433, 41589870, 41565516

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.