



Erstatter: 2001-07-02

Dato: 2012-07-18

# Casco GipsFiller 3679

GipsFiller er en gipsbasert hurtigherdende sparkelmasse for avretting av vegger og tak inne i tørre rom. Egner seg til sparkling av plateskjøter sammen med skjøteremse, sparkling av sår og huller i gips- og sponplater, betong, puss o.l.

- Til innendørs
- Tak og vegg
- Skjøtesparkel
- Reparasjon og helsparkling
- Overmalbar

## TEKNISK DATA

<b>Basis:</b>	Gipsbasert sparkel
<b>Emballasje:</b>	2,5 kg og 10 kg
<b>Farge:</b>	Hvit
<b>Konsistens:</b>	Lettblandet pulver
<b>Egenvekt:</b>	Ca 1000 kg/m <sup>3</sup>
<b>Blandingsforhold:</b>	2 deler pulver: 1 del vann
<b>Brukstid:</b>	45 - 60 min
<b>Påføringstemp.:</b>	Min +10°C.
<b>Verktøy:</b>	Bredsparkel og stålsparkel
<b>Oppbevaring:</b>	Min 12 mndr. Oppbevares frostfritt og utilgjengelig for barn.

## UNDERLAG

Svake overflatesjikt fjernes mekanisk. Børstes rent. Underlaget skal være rent og fast før sparkling

## BRUKSANVISNING

Påfør massen med en stålsarkel. Fyll først ujevnheter og finsparkle massenderetter. Mindre flater og ujevnheter kan sparkles uten primer. Større flater primes med Casco Gulvprimer 3698.

## RENGJØRING

Vann umiddelbart etter bruk.

## HELSE OG MILJØ

Helsefare:	Ingen
Brannfare:	Ingen

For mer informasjon se Sikkerhetsdatablad.

## FDV

Ikke aktuelt, gjelder kun overflateprodukter.



Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt ansvar dekker utelukkende personskade eller skade som faktisk har blitt bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss.

Sertifisert iht.:



SIKA NORGE AS  
Postadresse:  
Postboks 71  
2026 SKJETTEN  
Tlf.: +47 67 06 10 90  
Web: [www.casco.no](http://www.casco.no)