

Forvaltning, Drift og Vedlikehold

Baron Oljebeis



Produsent

AKZO NOBEL Dekorativ AS
Postboks 565
1411 Kolbotn

Produktnavn: Baron Oljebeis
Bindemiddel: Alkydolje
Tynningsmiddel: Whitespirit

Bruksområde

Baron Oljebeis er et produkt til bruk utvendig. Kan brukes på nytt eller tidligere beiset underlag. Inneholder sopphindrende stoffer.

Underlag: Overflaten må være ren, tørr og ha en temperatur over 30°C.
Påføringsmetode: Pensel, rull og sprøyte.
Oppbevaring: Oppbevares utilgjengelig for barn. Brukket produkt reduseres ved lagring over 1 år.

Vedlikehold


Renhold: Malte flater skal ikke belastes med vann før produktet har herdet (3 - 4 uker).
Vask av malte flater: Ved årlig vask benyttes egnet vaskemiddel
Vask før overmaling: Malte flater vaskes med egnet vaskemiddel og etterskylles. Ved sterk algevekst anbefales også sopp og algefjerner (NB! skal ikke skylles av).
Vedlikeholdsintervall: Mekaniske forhold påvirker vedlikeholdsintervallet, ommaling utføres etter behov.

Reparasjon / skade

Skader eller reparasjoner utbedres med samme type produkt som ble benyttet da malerarbeidet ble utført. Ved bruk av andre produkter må det dokumenteres at det er av samme type som tidligere er anvendt. Utbedring av skader skal utføres slik at det ikke avviker fra nåværende behandlinger. Se prosjektskjema for produkter som er benyttet ved preparering og forarbeid. Ved ommaling eller endring av farge benyttes samme produkt, kontakt forhandler / malerfirma.

Innemiljø / emisjon

Emisjon (FLEC-måling):
4 uker : (ikke oppgitt)
26 uker : (ikke oppgitt)
Det er utarbeidet Produkt-datablad og HMS-datablad for produktet.



Alkydbasert

Avfallshåndtering

Rester og søl av maling og lakkprodukter er definert som spesialavfall og må leveres til godkjent mottak for destruksjon. Ved håndtering av restene, se punkt 8 i HMS-databladet for produktet som omhandler personlig verneutstyr. Flytende rester og avfall fra produktet er klassifisert med spesialavfallstype: 08 01 11 (maling og lakk med organiske løsemidler). Tom og tørr emballasje er restavfall

Opplysningene på dette FDV-dokumentet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktiske erfaringer. Ettersom de forhold produktene benyttes under ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Vi forbeholder oss retten til uten varsel å endre de oppgitte data. Malingen kan betraktes som halvfabrikata. Resultat er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring, osv.