

Erstatter: 2007-07-10

Dato: 2012-07-19

Casco KombiRapid 3729

Hurtigherdende, sementbasert sparkelmasse. Benyttes til fallsparkling, reparasjon av hull og sprekker samt finsparkling av gulv. Kan legges i sjikt opptil 20 mm på faste underlag som betong, sparkel, sponplater m.m. Kan benyttes på varmegulv. Synker eller sprekker ikke. Kan filses.

- Sementbasert sparkelmasse
- Til hull og ujevnheter og sprekker
- Hurtigherdende
- Til fallsparkling og finsparkling
- Innendørs bruk
- Til varmegulv

TEKNISK DATA

Basis:	Sementbasert, hurtigherdende sparkelmasse
Egenvekt	Ca. 1500 kg/m ³ pakket pulver
Trykkfasthet:	42N/mm ² etter 28 døgn
Sjikttykkelse	1 - 20 mm. Over 20 mm tilsettes 1 del sand til 3 deler sparkel
Påføringstemperatur:	Min. +5°C. Best ved +10-20°C
Farge:	Grå
Blandingsforhold:	1 liter vann til 4 kg pulver
Redskap:	Stålsparkel.
Forbruk:	1,0 kg/m ² /mm
Gangbar:	45 - 60 min
Beleggklar:	Ca 2 timer
Brukstid:	15 - 20 minutter
Emballasje:	1kg boks og 10 kg sekk
Oppbevaring:	6 mndr i uåpnet forpakning. Oppbevares tørt.

BRUKSANVISNING

UNDERLAG

Fjern svake overflater og løst materiale mekanisk. Underlaget skal være stabilt, bæredyktig, rent og fast. Primeres med Primer 3698

BLANDING

1 ltr. vann blandes med 4 kg pulver eller 3,75 - 4 ltr. vann til 15 kg pulver (tilsvarer ca. 1 volumdel vann og 3,3 volumdel pulver).

Blandes maskinelt eller for hånd til en homogen masse uten klumper. For sjikttykkelser over 20 mm skal det tilsettes sand (kornstørrelse 0,25 - 0,5 mm).

Bruk maks. 2 kg sand til 4 kg Kombirapid.

Tørketiden forlenges når det tilsettes sand. Kan filses

HELSE OG MILJØ

Brannfare:	Ingen
Helsefare:	inneholder > 30 % sement. Irriterende



Generelt bør god renslighet overholdes.
Støvmaske bør benyttes. Ved hudkontakt, vask med såpe og vann. Skyll øyeblikkelig med vann ved øyekontakt og kontakt lege. Oppbevares utilgjengelig for barn.
Verktøy rengjøres med vann herding.

Se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt ansvar dekker utelukkende personskade eller skade som faktisk har blitt bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss.

Sertifisert iht.:



SIKA NORGE AS
Postadresse:
Postboks 71
2026 SKJETTEN
Tlf.: +47 67 06 10 90
Web: www.casco.no