

Erstatter: 2012-01-17

Dato: 2012-03-22

## Fix-It 3876

Løsemiddelbasert plastisk Monteringslim. Brukes til liming av tre, sponplater, panel, gipsplater mm mot underlag som tre, trefiber, puss, betong ol. Fix-It limer også andre materialer som jern, aluminium, rustfritt stål, laminat, keramiske fliser mm. Skal ikke benyttes på isopor, xps osv. da limet løser opp materialet.

- Meget god fuktbestandighet
- Løsemiddelbasert
- Kan brukes inne og ute
- Perfekt ved kalde og fuktige flater utvendige
- Kan brukes ned til -15 °C
- Lett å påføre
- Smidig konsistens

### TEKNISK DATA

Produkttype:	Syntetisk gummilim
Farge:	Lys grå
Emballasje:	160 ml og 300 ml
Løsemiddel:	Aliphatic hydrocarbons and MEK (methyl-ethyl-ketone) 60 %
Tørrstoff:	Smidig pasta
Viskositet:	1040 kg/m <sup>2</sup>
Densitet:	0-10 min. ved normal arbeidstemperatur
Monteringstid:	Ca 1 døgn ved + 20°C. Herdetiden vil forlenges ved lavere temperatur
Herdetid:	-15 °C - +40° C Limet bør ha +15 °C ved påføring
Arbeidstemp.:	-40°C - +100°C
Temp.bestandighet:	Ca 60 lpm ved 4 mm limstreng
Forbruk:	Minst 24 mndr. i uåpnet emballasje ved romtemperatur.
Oppbevaring:	

### FORBEHANDLING

Underlaget skal være rent og fritt for løse Partikler. Eventuell is og snø må fjernes.

### PÅFØRING

Påføres med fugepistol av god kvalitet Påfør limet punktvis eller limstrenger Trykk materialet godt til underlaget. Dersom man ønsker bedre "hugg" dras materialene fra hverandre etter sammenpressing. Vent noen sekunder og press deretter materialene sammen igjen.

### BEGRENSNING

Begrenset feste på f eks PE, PP og andre fete plasttyper, Teflon, Voks, Neopren og Bitumen. Vi anbefaler alltid en pre-test for å sikre at limet har god vedheft til materialene.

## HELSE OG MILJØ

Brannfare: Meget brannfarlig. Lett antennelig  
Helsefare: Kan være farlig ved innånding. Røyking  
forbudt. Sørg for god ventilasjon

Oppbevares utilgjengelig for barn

For mer informasjon, se Sikkerhetsdatablad.

## RENGJØRING

Generelt bør god renslighet overholdes. Lim på  
 huden fjernes med tørr klut, og vask med såpe  
 og vann. Verktøy og ikke herdet lim fjernes med  
 løsningsmiddel. Herdet lim fjernes mekanisk eller med Lynol.

## SUPPLERENDE PRODUKTER

Casco ProGun P160.

## FDV

Ikke aktuelt, gjelder kun overflateprodukter.

Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt ansvar dekker utelukkende personskafe eller skade som faktisk har blitt bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss.

Sertifisert iht.:



SIKA NORGE AS  
Postadresse:  
Postboks 565,  
1411 KOLBOTN  
Tlf.: +47 67 06 10 90  
Web: [www.casco.no](http://www.casco.no)