

November 2019

## Produktinformasjon

### Baron Polar

Baron Polar er en halvmatt Svanemerket maling, spesielt utviklet for å gi en langvarig fargestabilitet under norske klimaforhold. Malingen inneholder effektiv fungicider for å hindre begroing. Malingen gir en sterk og holdbar overflate med elastisitet, som gjør den velegnet til beskyttelse av utvendige trefasader.

#### Forbehandling:

Flatene må være rene, tørre og frie for løse partikler. Flatene vaskes mekanisk med vaskeborste med utvendig Husvask. Umalt treverk børstes fri for løse trefibre. Løst-sittende maling og gråtre skrapes/stålbørstes (stålbørste med flate tråder)/slipes. Underlaget må være tørt (maks 16 % fukt) før påføring.

#### Bruksanvisning:

På nytt høvlet treverk påføres Baron tregrunn og 2 strøk med Baron Polar (påse å grunnbehandle kuttflater og endeveden). På tidligere behandlet treverk, skrap og børst løstsittende Maling og mattslip blanke flater. Trerene flater grunnes med Baron tregrunn og males 2 strøk med Baron Polar. Husk å mette endeveden godt. Vær oppmerksom på linolje/fuktproblemer. Tidligere tjære- og mineraloljebehandling og kvister, kan gi blæring og misfarging av nytt toppstrøk. Temperaturen under påføring og tørk må være over +5°C. Unngå påføring i direkte sollys eller på soloppvarmet vegg. Matte skjolder kan oppstå ved påføring/tørk under høy luftfuktighet. Rør og før og under arbeid.

#### Helse og Miljø

Lukk spannet godt etter bruk. Fjern mest mulig maling fra male-redskapene før rengjøring. Malingrester må ikke tømmes i avløp. Skadelig, og kan ha en langtidsvirkning for liv i vann. Flytende malingrester og tomemballasje må leveres til nærmeste miljøstasjon. For ytterligere informasjon – se sikkerhetsdatablad.

Se: [www.tomtoegtort.no](http://www.tomtoegtort.no)

#### Tekniske data

**Bruksområde:** Utendørs

**Bindemiddel:** Akryl

**Glans:** Halvmatt

**Tørketid:** +23°C, 50 % RF: 1 time

**Overmalbar:** +23°C, 50 % RF: 2-4 timer

**Påføringstemperatur:** Min +5°C Max +25°C luft og underlag

**Fuktighet:** RF: 40-80 % RF (65 % optimalt)

**Verktøy:** Pensel, rulle eller sprøyte

**Baser:** A, B, C, Hvit og

**Oxydrød**

**Forbruk:** nymaling 6-8 m<sup>2</sup>/l

**Forbruk:** ommaling 8-10 m<sup>2</sup>/l

**Emballasje:** 3, 9 og 10 liter

**Rengjøring:** Såpevann