

Baron Storm

Baron Storm er en halvblank maling for utendørs treverk, tidligere ubehandlet, oljet, beiset eller flater malt med oljebaserte produkter. Baron Storm brukes som toppstrøk på fasader, trebekledning, vindu, dører, hagemøbler, grunnet metall og andre trekonstruksjoner utendørs. Baron Storm er tilsatt filmbeskyttende sopphindrende middel, og har en fyldig konsistens og er lett å påføre.

TEKNISK INFORMASJON

Bruksområde:	Utendørs husmaling
Type:	Alkyd/olje
Farger:	Base hvit, A, B, C, oker og oksydrød base som kan blandes i alle farger
Glans:	Halvblank 50
Densitet:	1,16 kg/l (hvit)
Tynning:	White Spirit (normalt ikke nødvendig)
Anbefalt verktøy:	Pensel eller rulle. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle
Veil. data høytrykksprøyte:	
Dyse:	0.018"
Viftevinkel:	65°-80°
Malingstrykk:	Min. 150 kg/cm ²
Rengjøring av verktøy:	White Spirit
Temperatur ved påføring:	Minimum +8°C
Tørketid (V/23°C, 50% RH):	Støvtørr: 6 timer Overmalbar: 10 - 24 timer
Lagring:	Frostfritt og stående
Forbruk:	5-10 m ² /l avhengig av underlaget
Omrøring:	2-3 minutter
VOC-kategori:	(kat. A/d): 300 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <300 g/l

Merknad: Denne produktinformasjon gjelder for hvit maling. For andre farger kan tallene variere.

BRUKSANVISNING

FORBEHANDLING: Flatene må være rene, tørre og frie for løse partikler. Umalt treverk børstes for løse trefibre og grunnes med Baron Tregrunning. Husk å mette endeveden godt. Tidligere malte flater bør vaskes med Baron Kraftvask. For ekstra beskyttelse påføres Baron Sopp og algedreper etter vask av flatene. Sjekk vedheft på tidligere malte flater. På høvlet treverk, skarpe kanter og andre blanke underlag, kan det være nødvendig med stålbørsting/sliping for å sikre vedheft og god kantdekk. Underlag som tidligere er behandlet med linolje eller ren linoljebeis må gjøres rent til bart treverk for å sikre mot senere blæredannelse.

BRUK: Temperaturen under påføring og tørk må være over +8°C. Unngå påføring i direkte sollys eller på soloppvarmet vegg. Vær oppmerksom på at matte skjolder kan oppstå ved påføring/tørk under høy luftfuktighet. Rør om før og under arbeid. For best resultat påføres produktet med pensel av god

Baron Storm

kvalitet beregnet for oljebaserte produkter. Påfør to toppstrøk Baron Storm treverkets lengderetning for penest resultat. Husk å mette endeveden godt, gjerne med ett ekstra strøk.

VIKTIG: Ulike batchnummer blandes sammen før bruk. Lukk spannet ordentlig etter bruk. Fjern mest mulig maling fra malerredskapene før rengjøring. Malingrester må ikke tømmes i avløp. Flytende malingrester og tom emballasje skal leveres på din lokale miljøstasjon/mottakerordning for denne type avfall. Ved sliping av behandlede flater, samt fjerning av maling ved bruk av varmluftpistol/flamme eller lignende kan det dannes helsefarlig støv og/eller røyk. Sørg for god ventilasjon. Bruk nødvendig verneutstyr. Se fargerike.no for sikkerhets- og teknisk datablad.

LAGRING: Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

AVFALLSHÅNDTERING: Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



ØVRIG INFORMASJON

Eventuelt oljeoppflyt røres godt inn en stund før bruk. Innholdet i bokser med ulike produksjonsnummer blandes før bruk for å unngå glans- og fargeforskjell. Duggfall på halvtørr flate kan gi matte skjolder. Matte skjolder kan også oppstå ved opptørking ved lave temperaturer og høy luftfuktighet. Sol på våt eller halvtørr flate kan gi blæring. Mørke farger som får høy temperatur i sola er mer utsatt for solblærer enn lyse farger. Unngå påføring i solskinn. Maling på brannbeskyttet kledning kan gi avflaking/saltutfelling. Underlag som tidligere er behandlet med linolje eller ren linoljebeis må gjøres rent til bart treverk for å sikre mot senere blæredannelse. Tidligere tjærebehandling kan gi misfarging. Ta prøveoppstrøk. Emballasjestørrelser: 2,7 og 9 liter.

SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.
EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 300 g/l (2010). Produktet inneholder <300 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Fargerike