



# POLYTROL®

## FARGE OG GLANSFORNYER

<b>Produktbeskrivelse</b>	POLYTROL® inneholder ikke silikon og er en dypt-penetrerende olje som gjenoppretter det opprinnelige utseendet og finish til gelcoat, plast, metall og andre overflater. Tørker til en sterk, langvarig og fleksibel finish. POLYTROL® penetrerer dypt, gjenfukter pigmentene for så å gjenopprette farge og glans som har gått tapt gjennom eksponering av sollys, regn og forurensning. POLYTROL® gjenoppretter glans og beskytter mot korrosjon på bart metall.
<b>Egenskaper</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gjenoppretter farge og glans til nedmattede overflater.</li><li>• Gjenoppliver og forbedrer fargen på falmet marmor, gravsteiner, skifer og fliser.</li><li>• Fornyer flat og kalkholdig maling som er blitt nedmattet av forvitring.</li><li>• Eliminerer behovet for voks og polish som danner film på overflaten og tørker raskt ut.</li><li>• Gjenoppretter og beskytter glansen til polert metall.</li><li>• Enkel påføring – lett vedlikehold</li><li>• Beskytter mot korrosjon.</li></ul>
<b>Bruksområder</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fungerer på glassfiber (GRP), plast, maling, fliser ...</li><li>• Metaller - krom, messing, bronse, rustfritt stål, aluminium ...</li><li>• støtfangere, båt, hagemøbler, putekasser, campingvogn...</li><li>• horisontale eller vertikale overflater.</li></ul>
<b>Tekniske data</b>	<p><b>Finish:</b> Transparent. <b>Bindemiddel:</b> Alkydharpikser. <b>Løsningsmiddel:</b> Løsemiddel. <b>Viskositet:</b> Fluid. <b>Egenvekt (ved 20 ° C):</b> 0.857 ± 0,05. <b>Fysisk tilstand:</b> Væske. <b>Tørrestoffinnhold:</b> 33% ± 2. <b>Brennbarhet:</b> Ikke klassifisert som brannfarlig. <b>Flammepunkt:</b> &gt; 60 ° C. <b>Holdbarhet:</b> 2 år minimum i uåpnet emballasje. <b>Beholderstørrelse:</b> 0,5L <b>Farge:</b> Amber. <b>Tørketid:</b> 24 timer, avhengig av temperatur og luftfuktighet. <b>VOC:</b> Ut av omfang.</p>
<b>Påføringsredskap</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pensel.</li><li>• Klut.</li><li>• Fin stålull (000).</li></ul>
<b>God påføringspraksis</b>	Dekk til og beskytt alt du ikke ønsker å behandle. Kan påføres mellom + 5 °C og + 35 °C. Må ikke påføres i direkte sollys eller på varme overflater. Ikke la overflødig POLYTROL® tørke og danne film på overflaten.
<b>Forbehandling</b>	<p><b>Generelle retningslinjer:</b> Overflaten må være ren, tørr og fri for smuss, fett og mugg. Alle typer voks, poleringsmidler, silikon osv. skal være helt og grundig fjernet. Behandle mugg med en blanding av 1:1 blekemiddel / vann. Påfør løsningen på overflaten, skrubd godt og la virke i 10-15 minutter, skyll grundig. <b>Plast, gelcoat, fliser, malte flater osv:</b> Rens overflaten med varmt såpevann eller NET-TROL® *. Skyll grundig og la tørke i minimum 12 timer, avhengig av overflaten. <b>Stein, murstein, etc:</b> Rens overflaten med NET-TROL® *. Skyll grundig og la tørke i minimum 12 timer, avhengig av overflaten. <b>Metall</b> Rens overflaten med varmt såpevann eller annet egnet løsemiddel (følg produsentens instruksjoner) og skyll grundig. La tørke i minimum 12 timer.</p>

## Påføring

### **Generelle retningslinjer:**

Arbeid alltid i områder som kan gjennomføres innen 10-20 min.

Hvis overflaten absorberer POLYTROL® ujevnt (dvs. matte og blanke flekker) flyttes overskuddsolje fra blanke områder til matte områder.

Tørk av overflødig POLYTROL® med en lofri klut før den blir klebrig.

For en blankere finish poleres overflaten med en lofri pusseklut.

### **Plast, gelcoat, fliser, malt flater osv:**

Påfør POLYTROL® jevnt og rikelig med en pensel eller klut.

La virke i 10-20 min.

Tørk av overflødig POLYTROL® med en ren lofri klut.

La tørke.

### **Stein, murstein, etc:**

Påfør POLYTROL® jevnt og rikelig med en pensel.

La virke i 10-20 min.

Børst/tørk av overflødig POLYTROL® med en pensel/ren lofri klut.

La tørke.

### **Metall**

Påfør POLYTROL® med fin stålull (000) dynket i POLYTROL®.

La virke i 10-20 min.

Tørk av overflødig POLYTROL® med en ren lofri klut.

La tørke.

**Merk: POLYTROL® er ikke en overflatebehandling.**

## Dekkevne

18 m<sup>2</sup> per liter.

Dekningsgrad vil variere avhengig av påføringsmetode, type, struktur og porøsitet av overflaten.

## Restriksjoner

POLYTROL® skal ikke brukes på hvite flater.

## Vedlikehold

Det er behov for vedlikehold av POLYTROL® når behandlet overflate viser tegn til falming.

Forbered/behandle overflaten som beskrevet ovenfor.

## Rengjøring

White spirit.

Merk: Kluter, stålull osv. dynket i POLYTROL® kan selvantennes om de ikke kastes forskriftsmessig.

Kluter, stålull osv. må dyppes i vann etter bruk eller plasseres i en forseglet, vannfylt metallbeholder før de kastes med spesialavfall.

Kluter kan brettes flatt ut og lufttørkes før deponering.

## Lagring

Rester av POLYTROL® bør overføres til en mindre, lufttett, lukket metall- eller glassbeholder.

Tåler ikke frost og høye temperaturer.

## Generell informasjon

Alle forhåndsregler er tatt for å sikre at informasjonen i dette tekniske databladet er nøyaktig.

Owatrol International er ikke i stand til å garantere resultatet siden vi ikke har kontroll over forholdene som våre produkter brukes under. For ytterligere råd og informasjon, vennligst kontakt vår tekniske avdeling via e-post på [info@owatrol.com](mailto:info@owatrol.com) eller den lokale Owatrol Agent for landet ditt.

Informasjonen ovenfor er korrekt på utstedelsestidspunktet.

Alle andre OWATROL produkter nevnt i dette dokumentet skal brukes som anvist på emballasje og tekniske datablad.

## Sikkerhet

Se sikkerhetsdatablad (HMS-datablad) tilgjengelig på [www.owatrol.com](http://www.owatrol.com) og tekst på emballasjen.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

## Utgivelsesdato

August 2012

\* Samme produsent.



OWATROL INTERNATIONAL NORDIC A.S.

Postboks 63 Lilleaker - 0216 - Oslo - Norway

T. +34 93 125 88 68 - F. +34 93 106 02 13

POLYTROL® er et varemerke fra



Finn alle våre løsninger:

[www.owatrol.no](http://www.owatrol.no)