

Casco WallCraft RDF



Casco WallCraft RDF er en harpiksmodifisert veggsparkelmasse basert på hvit sement, spesielt egnet for sparkling av vegger og tak ved ombygging og renovering. Kan benyttes til skjøt-, flekk- og helsparkling. Kun til innendørs bruk. Svært lav emisjon, EC1 Plus.

- Finkornet
- Hvit
- Lett å slippe
- Smidig konsistens, lett å bearbeide
- Mange bruksområder, også på våtrom
- Primerfri på de fleste underlag
- Støvredusert

TEKNISK DATA

Type: Sementbasert
Tetthet: 1,03 kg/liter tørrpulver
Forbruk: ca. 1,0 kg/m²/mm
Sjikttykkelse: 0-20 mm
Brukstid: ca. 30 minutter
Tørketid: ≤10 mm, 24 timer
Arbeidstemperatur: ikke under +5°C, beste forhold mellom +15°C - +20°C
pH: >11,5

Alle verdier er cirkaverdier og kan påvirkes av klimavariasjoner.

Alle tekniske dataverdier er angitt med tanke på normale romklimaforhold (+20 °C og 50 % RF).

BRUKSOMRÅDER

Casco WallCraft RDF er egnet for skjøt-, flekk- og helsparkling av:

- Grove underlag
- Tak og veggflater
- Keramiske fliser
- Ujevnt slipte, børstede og polerte overflater
- Til sparkling av gipsplateskjøter med eller uten papirremse, samt riss, hull skader i de fleste bygningsplater
- Til tetting av større hull og sprekker
- Til avretting og sparkling av tak og vegger før tapetsering, maling, dispersjonspuss eller annen veggbekledning

UNDERLAG

Casco WallCraft RDF er egnet til reparasjon og avretting uten bruk av primer på:

- Betong
- Sementpuss og kalksementpuss
- (CS I - CS IV iht. EN 998-1)
- Tørre konstruksjonselementer
- Keramiske flis
- Vanntynnet maling
- Akrylmaling
- Malt glassfiberstrie
- Tapet
- Dekor gips
- Murverk

Også reparasjon og avretting med primer for:

- Gips (iht. EN 13279-1)

KRAV TIL UNDERLAG

- Underlaget skal være fast, bæredyktig, rent, tørt og fritt for forurensninger som kan påvirke vedheften
- Stålbørsting eller lignende og/eller rengjøring av underlaget kan være nødvendig for å få et tilfredsstillende underlag
- Glatte og ikke sugende flater rengjøres og slipes
- Gamle, løse og svake underlag bør fjernes mekanisk
- Kravene er spesifisert i relevante standarder og retningslinjer, og spesifikasjonene må være oppfylt

BLANDINGFORHOLD

- 4 kg RDF / 1,8 liter kaldt vann
- 20 kg RDF / 9,2 liter kaldt vann

PRIMING

Blandingsforhold primer:vann

Svært absorberende underlag:

Primes med Casco Primer (1:3)

Underlag av kalsiumsulfat som:

gips, primes med Casco Primer (1:1). Videre behandling kan foretas etter fullstendig tørking, ca.60 minutter

ANBEFALT BEARBEIDINGSMETODE

- Casco WallCraft RDF blandes til en jevn, homogen masse i ren beholder. Blandes med rent, kaldt vann. Bland ikke mer masse enn det du greier å benytte i løpet av 30 minutter.
- Påføres med stålsparkel eller egnet rulle og glattes
- CascoWallCraft RDF kan påføres i sjiktktykkelser på opp til 20 mm per strøk
- Herdetiden varierer med tykkelse og de klimatiske forhold, som temperatur og luftfuktighet
- Re-glatting kan gjøres når massen har satt seg, normalt etter 20-30 min. Etter herding, kan overflaten slipes, tapetseres, males eller bearbeides på annen måte. Følg anvisningene til maling- eller tapetleverandør før eventuell videre behandling
- For fylling av hull, bruk mindre vann for å oppnå en tykkere konsistens
- Casco WallCraft RDF skal ikke påføres mineralmaling eller behandles med fluorsilikat

EMBALLASJE

- 20,0 kg papirsekk
- 4.0 kg papirsekk

LAGRING

- 6 måneder i uåpnet forpakning. Lagres tørt og kjølig. Åpnede sekker bør lukkes umiddelbart og benyttes så snart som mulig

AVFALL

- Tøm sekkene fullstendig og kast dem i henhold til gjeldende forskrifter.
- Ved avhending av produktrester, spillvann og beholdere med fastsittende produktrester skal lokale regler og forskrifter følges.

EMICODE

- EC 1 Plus R: Svært lave emisjoner

HELSE OG MILJØ

All informasjon gjelder standardforhold og ikke utblandet masse. Oppbevares utilgjengelig for barn. Inneholder sement <30 %. Reagerer sterkt alkalisk med fuktighet. Ved øyekontakt, skylk straks med vann og kontakt lege. Ved hudkontakt vask godt med såpe og vann. Sørg for god arbeidshygiene. Hånderes med forsiktighet for å unngå at pulveret støver. For ytterligere informasjon, se Sikkerhetsdatablad.

INTRODUKSJON

All informasjon gjelder for standardforhold og ikke-utblandet avrettingsmasse.

Følg de aktuelle produktdatabladene ved bruk av tilleggsprodukter. Hvis du er i tvil, anbefaler vi å innhente ytterligere informasjon fra produsenten. Kravene i de aktuelle gjeldende standardene, retningslinjene og databladene gjelder. Rengjør verktøy i vann straks.

LEVERANDØRANSVAR

De aktuelle anbefalingene, retningslinjene og sikkerhetsdatabladene skal følges, sammen med gjeldende byggetekniske andre tekniske forskrifter. Vi garanterer at produktene våre forlater fabrikken i perfekt stand. Selv om våre anbefalinger for bruk er bygd på tester og praktisk erfaring, er de bare å anse som generelle veiledninger og ikke som noen garanti med hensyn til produkttegenskaper, siden vi ikke har noen innflytelse over forholdene på stedet, utføringen av arbeidet eller behandlingsmetoden. Dette produktdatabladet erstatter alle tidligere versjoner.

FDV

Ikke aktuelt, gjelder kun overflateprodukter

Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt ansvar dekker utelukkende personskade eller skade som faktisk har blitt bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss.

Sertifisert i henhold til:



Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
2013 SKJETTEN
Telefon: +47 67 06 79 00
Internett: www.casco.no