

Erstatter: 26.02.2009

Dato: 2012-03-14

Casco Flex Extra 3939

Isocyanatfritt en-komponent fugeskum. Benyttes til tetting og isolering f.eks. mellom karm og vegg og gjennomføringer. God vedheft til de fleste materialer, også mot fuktige flater.

- Isocyanatfritt
- UV stabilt
- Fleksibelt
- Ute og inne
- Fester til de fleste materialer
- Også til fuktige flater
- Gode isoleringsegenskaper
- God lydisolering

TEKNISK DATA

Produkttype:	1-K silan herdende polymer
Drivgass:	Propan/Butan/DME
Emballasje:	500 ml
Farge:	Beige
Cellestruktur:	Tett
Aldringsbestandighet:	God
Arbeidstemperatur:	+10 °C - +25 °C (best ved +20 °C)
Klebefri:	Skummet bør ha romtemp. 5-15 min avhengig av temperatur og luftfuktighet
Herdetid:	Ca. 45 min avhengig av temperatur og luftfuktighet
Forbruk:	20-25 lm ved 30 mm fugediameter
Vannabsorpsjon:	1-2 %
K-verdi ved 50 mm tykkelse:	0,7 w/m ²
Temperaturbestandighet:	-40 °C - +80 °C
Oppbevaring:	12 md. i uåpnet emballasje ved romtemperatur. Oppbevares stående.

FORBEHANDLING

Underlaget skal være fast, rent og fritt for støv og løse partikler. Dekk til overflater for å unngå søl da herdet skum kun kan fjernes mekanisk.

PÅFØRING

Skumflasken bør ha romtemperatur. Flasken ristes kraftig. Sett på munnstykket og plastrøret. Hold flasken opp ned. Bøy beholderens ventil langsomt mot flasken. Når fugeskummet kommer i jevn strøm kan arbeidet starte. Fyll fugen ca. 50 %. Skjær bort overflødig skum etter utherdning. Etter lengre pauser må flasken ristes på nytt. For maksimalt volumutbytte, fukt fugen og skum dirkete, bruk dusjflaske med rent vann. Under arbeidet skal beskyttelseshansker og briller benyttes, sørg for god ventilasjon. Ved ekspansjon av skummet frigjøres store krefter. Det er derfor en fordel å stemple opp vinduer og dører.

HERDING

Herder ved hjelp av fuktighet i materialer og luft.

EGENSKAPER

Skummet ekspanderer ca. 50 % Herdet skum kan males eller fuges med en elastisk fugemasse. Flasken må ikke utsettes for temperatur over +50 °C.

HELSE OG MILJØ

Brannfare: Meget brannfarlig
Helsefare: Unngå hudkontakt. Varig hudkontakt kan gi allergi. Sørg for god ventilasjon. Røyking forbudt. Bruk hansker og briller.

OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

For ytterligere informasjon, se siste oppdaterte sikkerhetsdatablad.

RENGJØRING

Generelt bør god renslighet overholdes. Uherdet skum fjernes med acetone eller matolje. Herdet skum fjernes mekanisk. Rør og ventil renses med Foamgun Cleaner 3937.

SUPPLERENDE PRODUKTER

Foamgun Cleaner 3937 og Foamgun Pistol 6203.

FDV

Ikke aktuelt, gjelder kun overflateprodukter.

Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt ansvar dekker utelukkende personskade eller skade som faktisk har blitt bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss.

Sertifisert iht.:



SIKA NORGE AS
Postadresse:
Postboks 71
2026 SKJETTEN
Tlf.: +47 67 06 10 90
Web: www.casco.no