

		Normes	Unité	Unit	HQR
DESCRIPTION		DESCRIPTION			
Epaisseur totale	Total thickness	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	mm	3,10
Epaisseur de la couche d'usure	Wearlayer thickness	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	mm	0,50
Poids / Masse surfacique	Weight / Mass per unit area	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	g/sqm	2300
Largeur des rouleaux	Width of sheet	EN ISO 24381 (EN 426)	m	m	2 / 4
Longueur des rouleaux	Length of sheet	EN ISO 24341 (EN 426)	ml	lm	+/- 25
CLASSIFICATION		CLASSIFICATION			
Norme / Spécification Produit	Norm / Product specification				EN ISO 26986
Classement européen	European classification	EN ISO 10874 (EN 685)	classe	class	32/41
Isolation acoustique transmission	Sound insulation	EN ISO 717/2	dB	dB	16
Sonorité à la marche	Room impact noise	NF S 31074	classe	class	A
Réaction au feu - Classification - Support bois pose libre	Fire rating - Classification - Wood support loose laying	EN 13501-1	classe	class	Cfl S1
Réaction au feu - Classification - Support bois pose collée	Fire rating - Classification - Wood support permanent laying	EN 13501-1	classe	class	Cfl S1
Glissance (à l'humide) : Plan incliné avec huile	Slip resistance wet : ramp test with oil	DIN 51 130	classe	class	R10
PERFORMANCES		PERFORMANCES			
Groupe d'abrasion	Wear Group	EN 660-2	groupe	group	T
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	Dimensional stability after exposure to heat	EN ISO 23999 (EN 434)	%	%	0,05
Poinçonnement statique rémanent	Residual indentation (requirement)	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	mm	<0,35
Poinçonnement statique rémanent	Residual indentation (requirement)	EN ISO 24343-2	mm	mm	-
Poinçonnement : valeur moyenne mesurée	Residual indentation (average value measured)	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	mm	0,20
Conductivité thermique	Thermal conductivity	EN ISO 10456	W(m.k)	W(m.k)	0,25
Solidité lumière	Colour fastness	EN 20 105 - B02	degré	degree	≥ 6
Traitement de surface	Surface treatment	-	-	-	PU/HQR
ENVIRONNEMENT		ENVIRONMENT			
Taux COV à 28 jours	TVOC after 28 days	EN ISO 16000-6	µg/m ³	µg/m ³	< 100
Norme Française	French norm	-	-	-	A+
Floorscore	Floorscore (US norm)	-	-	-	OK
Agbb	Agbb (german norm)	-	-	-	OK
GARANTIE		GUARANTEE			
Garantie usage domestique	Guarantee residential use	-	an	year	15
Garantie usage commercial	Guarantee commercial use	-	an	year	5
MARQUAGE CE		CE MARKING			



EN 14041



Areas of use : domestic use

