

Baron Murmaling

Teknisk produktdatablad / Technical product data sheet 2019-08-08 Side 1/3

Baron Murmaling er en matt, vanntynnet, diffusjonsåpen maling for mineralske overflater som mur, puss og betong. Baron Murmaling kan brukes til pussede fasader, grunnmurer og sokler utendørs eller vegger og tak innendørs, som er utsatt for fukt.

Baron Murmaling dekker svært godt. I tillegg er malingen diffusjonsåpen, noe som gjør at overflaten puster og avviser fukt.

Produktet sørger for ekstrem holdbarhet fordi bindemiddelet, pigmentvalget og unik diffusjonsåpenhet holder underlaget tørt.

Baron Murmaling inneholder biocidene IPBC, OIT og Diuron som beskytter malingsfilmen mot sopp og alger.



Informasjonen i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester og praktisk erfaring. Siden betingelsene for bruk av produktet er utenfor vår kontroll, kan vi kun garantere kvaliteten på selve produktet. Det endelige resultatet avhenger av underlag, kvalitet, forarbeid, temperatur, fuktighet og påføring, etc.

TEKNISK INFORMASJON:

Bruksområde:	Utendørs/innendørs
Bindemiddel:	Styrenakryl
Glans:	03 Helmatt
Vaskbarhet:	Vaskbar
Brekking:	Multicolor
Tynning:	Vann
Sprøyteåpning:	
Rengjøring av verktøy:	Vann
Materialforbruk:	4-6 m ² /l
Luft/Temperatur ved påføring:	Min. +5°C
Anbefalt verktøy:	Pensel, rulle eller sprøyte (etter tynning)
Støvtørr:	1-2 timer
Overmalbar:	2-4 timer
Gjennomherdet:	24-32 timer
Lagringstid:	2 år i uåpnet emballasje
Oppbevaring:	Frostfritt
Farge:	Kan brekkes i de fleste farger
Brannfarlighet:	Ikke brannfarlig
VOC-kategori:	(Kat A/c): 40 g/l (2010)
Merkeordning:	
Densitet:	
Volum tørrstoff:	Ekstra høyt tørrstoffinnhold
Viskositet:	
Liter:	3 og 10 liter

Bruksanvisning

Før maling:

Begynn alltid med å lese bruksanvisningen på spannet og husk å være nøyaktig fra første stund. Godt verktøy og et grundig forarbeid er en forutsetning for et godt og varig resultat. Rør grundig om fra bunnen av spannet før du begynner å male.

Underlaget skal være rent, tørt og fast. Børst eller skrap bort løs, gammel puss og kalk. Vask tidligere malte flater med kraftvask og skyll med vann.

Nye puss- og betongflater som er mineralske, grunnes alltid med Baron Murgrunning.

Lufttemperatur og temperaturen på selve underlaget som males kan ha noe å si for resultatet. Mal ikke om det er kaldere enn +5 °C.

Maling:

Mal 1–2 strøk med rull, pensel eller sprøyte (etter tynning).

Svært høyt tørrstoffinnhold gir malingen god dekkevne. Ikke mal flere strøk enn nødvendig for full dekk da dette påvirker malingens luftgjennomslipp negativt.

Etter maling:

Tørk av verktøyet nøye før rengjøring i vann. Sett lokket nøye på etter bruk, og oppbevar utilgjengelig for barn. Unngå kontakt med huden og øynene.

Avfallshåndtering: Miljøriktig avfallshåndtering av malingsrester krever spesielle hensyn. Malingsrester og rester fra rensing av malerutstyr bør derfor leveres til kommunal mottaksstasjon. Ved tvil, ta kontakt med lokale myndigheter for råd og veiledning. Det blir mindre malingsavfall hvis du på forhånd beregner hvor mye du skal bruke. Lever ubrukt maling for resirkulering. Gjenvinning av ubrukt maling kan effektivt minske produktets miljøpåvirkning i løpet av sin levetid. Ta vare på miljøet, det gjør vi.

Vask og vedlikehold: Underlaget kan etter behov rengjøres med vann, et mildt rengjøringsmiddel og en myk skurebørste.