



Erstatter: 2008-09-26

Dato: 2012-07-18

Casco Primer 3698

Casco Primer er en løsemiddelfri dispersjonsprimer til priming av underlag før bruk av sparkel og flislim. Kan også brukes som tilsetning for å gi bedre heft, og som beskyttelse mot fukt fra sparkelmassene. Til gulv og vegg.

- Til gulv og vegg
- Forbedrer vedheft før sparkling, avretting og flislegging

TEKNISK DATA

Produkttype:	Copolymer plastdispersjon
Egenvekt:	Ca 1 040 kg/m ³
Farge:	Grønn
PH:	4,5 - 7,0
Løsningsmiddel: Vann	
Tørrstoff:	Ca 30 %
Påføringstemperatur:	Best fra + 10- + 20oC
Verktøy:	Kost, rull eller sprøyte
Forbruk:	Konsentrert: ca. 5 m ² /ltr. Utspedd: 1:3 med vann (4 ltr.) ca. 20 m ²
Tørketid:	Sugende underlag: Ca. 30 minutter Ikke sugende underlag: Ca. 24 timer Som fuktbeskyttelse fra sparkel: Ca. 36 timer
Rengjøring:	Rengjør tilsølte flater og verktøy med vann umiddelbart.
Lagring:	1 år. Frostfritt, men ikke over 30°C.
Emballasje:	1 og 5 liter.

UNDERLAG

Underlaget må være rengjort, fritt for støv, smuss, fett etc. Malte flater og belegg skal rengjøres nøye med Casco Grovrent og slipes.

FORBEREDELSE

Betong og andre sugende flater:
1:3 med vann
Gipsbasert sparkel og plater:
1:1 med vann
Rester av vannfast lim og asfalt:
1:1 med vann
Treunderlag:
1:1 med vann

På tette underlag som keramisk flis, malte flater brukes Casco Superprimer 3747.

PÅFØRING

Blandingen påføres med kost, rulle eller sprøyte i ett strøk. Unngå pøler.

HELSE OG MILJØ

Brannfarge: Ingen
Helsefare: Produktet er vurdert ikke merkepliktig

Se Sikkerhetsdatablad for mer informasjon.



FDV

Ikke aktuelt, gjelder kun overflateprodukter.

Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt ansvar dekker utelukkende personskade eller skade som faktisk har blitt bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss.

Sertifisert iht.:



SIKA NORGE AS
Postadresse:
Postboks 71
2026 SKJETTEN
Tlf.: +47 67 06 10 90
Web: www.casco.no