

PRODUKTDATABLAD

CascoProff Extra LE

GULVLIM MED GOD HEFT

PRODUKTBESKRIVELSE

Gulvlim, egnet for liming av de fleste typer PVC-, LVT- og tekstilgulvbelegg.

BRUKSOMRÅDER

- PVC
- LVT
- Tekstil
- Egnet for gulvvarme
- Egnet for belastning av kontorstol-hjul

PRODUKTEGENSKAPER

- Rask herding, svært god vedheft
- God klebeevne
- Lang monteringstid
- Inneholder ikke APEO

GODKJENNELSER / STANDARDS

- EC1 Plus og M1 for svært lave emisjoner

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	Kopolymer av akryldispersjon
Forpakning	10 liter spann
Holdbarhet	12 måneder fra produksjonsdato (se emballasje) i uåpnet forpakning. Åpnet emballasje skal lukkes umiddelbart og brukes opp så snart som mulig.
Lagringsforhold	Må ikke utsettes for temperaturer under +5 °C og over +30 °C.
Farge	Hvit-beige
Tetthet	Ca. 1300 kg/m ³
Tørrstoffinnhold ved vekt	75 %
Viskositet	Ca. 24 000 mPa.s, Brookfield RVT, sp 6, 20 rpm, 25 °C
Konsistens	Tiksotropisk

PÅFØRINGSINFORMASJON

Utbytte	Materiale	Absorberende undergulf	Ikke-absorberende undergulf
	Homogen PVC	4-5 m ² /l	5-6 m ² /l
	Heterogen vinyl	4-5 m ² /l	5-6 m ² /l
	Tekstil	3-4 m ² /l	3-4 m ² /l
Relativ luftfuktighet	20-70%. Klimaet må opprettholdes i minst 96 timer (4 d) for optimalt resultat.		
Overflatetemperatur	+18°C til +23°C		
Fukttinnhold i underlaget	Fukttinnholdet i betongen må ikke overstige 85 % RF, og fukttinnhold i sponplater bør ligge på 8-12 %.		
Påføringstid	▪ Monteringstid ca. 0-20 minutter ▪ Tid etter montering 20-80 minutter ▪ Limet kan varmeaktiveres i opptil 120 minutter		

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data.

PÅFØRINGSVEILEDNING

Ved bruk av CascoProff Extra LE på nyprodusert betong anbefaler vi minimum 10 mm selvutjevnen masse.

Ved bruk av materialer med slipt bakside er det viktig å være klar over at materialet alltid må legges i våt fase av limet, og at påføringstiden for denne typen materialer ikke må overstige 30 minutter. Ved montering av linoleum med en tykkelse på 2,5 mm eller mer anbefaler vi CascoLin Plus eller CascoLin Extra. Linoleum skal alltid legges på et absorberende undergulf som er installert i vått lim.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

Før du legger belegget, må du forsikre deg om at undergulvet er rent, jevnt og støvfritt, og at det har tilstrekkelig styrke, bæreevne, formstabilitet og er permanent tørt.

Fukttinnholdet i betongen må ikke overstige 85 % RF, og fukttinnhold i sponplater bør være 8-12 %. Klimaet må opprettholdes i minst 96 timer (4d) for optimalt resultat.

PÅFØRINGMETODE/VERKTØY

Tannsparkel, f.eks. Casco sparkel i hardmetall 6108, 6109 eller 6121.

PÅFØRING

PÅ PORØSE UNDERGULV

1. Fordel limet med en tannsparkel. Ikke bruk mer lim enn det som er nødvendig for å gi en god oversmitting i løpet av den angitte åpningstiden.
2. Legg materialet på med en gang eller etter svært kort åpentid og gni grundig for å presse ut all luft og oppnå god kontakt mellom limet og belegget. Bruk en gulfvalse for best mulig resultat.
3. Kontroller at hele belegget har full kontakt med limet.

PÅ IKKE-PORØSE UNDERGULV

For å oppnå best mulig resultat må du skape et absorberende undergulf ved å bruke en gulfvavrettingsmasse med lav krymping og god vedheft til undergulvet. Bygg opp et lag på 2-3 mm. Følg limingsanvisningene ovenfor «på porøse undergulf». Hvis det ikke er mulig å bruke avrettingsmasse, kan du bruke følgende metoder. På et ikke-porøst underlag er det viktig at så mye vann som mulig fordampes før du monterer belegget for å unngå blemmer. La limet tørke til fingerprøver ikke viser noen limrester. (Merk at dette ikke er egnet for linoleum).

1. Påfør limet med en tannsparkel og velg 2 eller 3 under.
2. Legg materialet i det våte limet og sørg for at det er en god oversmitting til belegget. Trekk opp belegget og la limet tørke i ca. 10-20 minutter. Legg deretter ned belegget.
3. Påfør limet og vent i 20-30 minutter. Legg deretter belegget i det halvtørkede limet.
4. Gni grundig for å presse ut all luft for å oppnå god kontakt mellom limet og belegget. Bruk en gulfvalse for best mulig resultat. Sørg for at hele belegget har god kontakt med limet.

RENGJØRING AV VERKTØY

Sørg alltid for å bruke egnede hansker og vernebriller ved håndtering av produktet. Arbeid forsiktig og systematisk for å unngå unødvendig søl. Ved hudkontakt, vask med såpe og vann. Ved øyekontakt, skyll grundig med vann. Rengjør påføringsverktøy med vann før limet har tørket. Tørket lim løses opp i etanol.

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: www.sika.no

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no

Produktdatablad
CascoProff Extra LE
Mai 2024, Versjon 02.01
020512030110000021

CascoProffExtraLE-no-NOCASCO-(05-2024)-2-1.pdf

