

HEY'DI FIBERPLAN UTE

Sementbasert, plastforsterket, hurtigherdende støpemasse som benyttes til avretting og oppretting inne og ute.



Beskrivelse

Hey'di Fiberplan Ute er en sementbasert, plastforsterket og hurtigherdende støpemasse til avretting og oppretting inne og ute. Produktet brukes på betongunderlag og er godt egnet til balkonger, terrasser, våtrom, garasjeggulv og andre vannbelastede områder. Hey'di Fiberplan Ute er utviklet for bruk på betongunderlag, der styrke og heft gir gode forutsetninger for et varig resultat. Hey'di Fiberplan Ute kan legges ut i lagtykkelser mellom 10 og 40 mm, og kan også benyttes til innstøping av elektriske varmekabler og vannbåren varme.

Bruksområder

Hey'di Fiberplan Ute benyttes på underlag av betong, puss, keramiske fliser og andre mineralske underlag. Kan også benyttes i vannbelastede områder som balkonger, terrasser, våtrom m.m. Når Hey'di Fiberplan Ute legges uten-dørs må underlaget være frostbestandig. Piggdekk e.l. kan skade overflaten. Utlegging kan også foretas med vanlig sparkelpumpe. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10° og +25 °C. Dette gjelder også underlaget.

Forarbeid - Underlag

Overflaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sementhud på overflaten skal fjernes mekanisk ved blastring, fresing eller sliping med riktig utstyr. Overflatefasthet i underlaget skal være minst 1,5 N/mm².

EGENSKAPER

Lettflytende støpemasse

Avretting og oppretting både inne og ute

Egnet til innstøping og gulvvarme

Utendørs avretting på balkonger og terrasser

Avretting på betongbetongunderlag

Lagtykkelser fra 10 til 40 mm



Innendørs:

Sugende underlag som betong og puss primes med Hey'di Primer Gulv i forholdet 1 del primer til 3-4 deler vann. Ved fare for oppadstigende fukt så skal kjellergulv forvannes og gyses med Hey'di Gysing.

Ikke sugende underlag som epoxy, fliser, linoleum o.l. skal primingen utføres med Hey'di Spesialprimer Xtra.

Utendørs:

Sugende underlag forvannes og gyses med Hey'di Gysing før Hey'di Fiberplan Ute legges vått-i-vått. Se produktdatablad på Hey'di Gysing for mer utfyllende bruksveiledning. Garasjer regnes som utendørs gulv. Ved avretting av vaskehaller kontaktes Hey'di AS.

Utblanding - Bruksmåte

Hell først rent vann i blandekaret, 3-3,2 liter til 20 kilo Hey'di Fiberplan Ute. Utblanding foretas med kraftig elektrisk blandedrill med visp. Blandingstid ca. 2 minutter til klumpfri lettflytende masse. Brukstil utblandet masse er ca. 30 minutter. Hell fra blandekaret og fordel massen i strenger fra korteste vegg. Hver nye streng helles litt inn i den foregående, slik at massen hele tiden flyter samme vei. Det er alltid en fordel å legge ut massen i jevn tykkelse. Unngå å sparkle utendørs i direkte sollys og hvis det er mye trekk i luften. Hey'di Fiberplan Ute kan også legges ut med sparkelpumpe. I den kalde årstid bør sekkene ha tilnærmet romtemperatur før bruk.

HEY'DI FIBERPLAN UTE

Sementbasert, plastforsterket, hurtigherdende støpemasse som benyttes til avretting og oppretting inne og ute.

Etterbehandling

Overflaten kan piggrulles for jevnest mulig overflate. Utendørs skal utlagt masse beskyttes med plastfolie for å forhindre rask uttørring. La platen ligge på i minst 5 døgn. Redskap rengjøres med vann.

Tørketid (ved 20 °C, 50 % RF)

Gangbar etter 2-3 timer, og kan tas i bruk eller flislegges etter ca. 5 timer. Skal overflaten påstrykes membran, må massen tørke i minimum 1 døgn. Eventuell gulvvarme må være avslått i god tid før Hey'di Fiberplan Ute legges ut, og skal ikke slås på igjen før minst 7 dager etter utlegging. I forbindelse med nedfukting av den herdete overflaten kan det ofte ses mikroriss over hele eller deler av gulvet, dette kan også skje ved behandling med klar lakk/klar epoxy.

Disse riss er normale og har ingen betydning for massens tetthet og holdbarhet. Dersom man legger ut Hey'di Fiberplan Ute i temperaturer under den anbefalte minimumstemperaturen vil tørketiden forlenges betydelig.

Forbruk

20 kilo Hey'di Fiberplan Ute gir ca. 12 liter masse.

Lagring

Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 12 mnd. fra produksjonsdato.

Pakning

20 kilo sekk.

TEKNISKE DATA (20 °C, 50 % RF):

Materialforbruk:	1 mm = 1,8 kg/m ² , 10 mm = 18 kg/m ²
Kornstørrelse (Dmax):	< 1 mm
Minimum sjikthet:	10 mm
Maksimum sjikthet:	40 mm
Vanntilsetning:	3-3,2 liter/ 20 kg sekk
Temperatur i luft og underlag:	+10-20 °C
Brukstid:	Ca. 30 min
Gangbar etter:	2-3 timer
Beleggbar etter:	24 timer, ved ca. +20 °C og 50 % relativ fuktighet
Trykkfasthet etter 28 døgn:	Middelverdi > 40 N/mm ² (MPa) i ht. EN 13892-2
Bøystrekkfasthet etter 28 døgn:	Middelverdi > 8 N/mm ² (MPa) i ht. EN 13892-2
Svinn etter 28 døgn:	< 0,05 mm/m i ht. EN 13454-2
Heftefasthet til primet betong:	> 1,5 N/mm ² (MPa)
Brannklasse:	A1
pH i herdet materiale:	Ca. 11
Flytevne etter Hey'di standard:	200-210 mm (flytring 67x30 mm)
Miljøsertifikat:	EPD (tredjepartsverifisert miljøvaredeklarasjon) Declarationsnummer: NEPD-5687-4955-NO
Lagring:	12 måneder fra produksjonsdato i ubrudd forpakning i tørre rom
Forpakning:	20 kg sekk



PRODUKTDATABLAD

For flere produkter og produktinformasjon se heydi.no

HEY'DI FIBERPLAN UTE

Sementbasert, plastforsterket, hurtigherdende støpemasse som benyttes til avretting og oppretting inne og ute.

PRODUKTKODER:

Varenummer:	2574
GTIN nummer:	7054150025744
NOBB nummer:	60050574
PR-nummer:	666163
Revisjonsdato:	28.07.26

Hey'di AS er en produktleverandør og våre anbefalinger er ikke en prosjektering av løsninger. De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om bruk av produktene. All informasjon må derfor betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Veiledningen binder ikke Hey'di AS, da det er den prosjekterende og utførende som har et slikt ansvar. Dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse, så er også dette utførende sitt ansvar. Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av dette tekniske datablad.