

Baron Polar

Baron Polar Baron Polar er en halvmatt Svanemerket maling, spesielt utviklet for å gi en langvarig fargestabilitet under norske klimaforhold. Malingen inneholder effektiv fungicider for å hindre begroing. Malingen gir en sterk og holdbar overflate med elastisitet, som gjør den velegnet til beskyttelse av utvendige trefasader.

Forbehandling:

Flatene må være rene, tørre og frie for løse partikler. Flatene vaskes mekanisk med vaskebørste med utvendig Husvask. Umalt treverk børstes fri for løse trefibre. Løstsittende maling og gråtre skrapes/stålbørstes (stålbørste med flate tråder)/slipes. Underlaget må være tørt (maks 16 % fukt) før påføring.

Bruksanvisning:

På nytt høvlet treverk påføres Baron tregrunn og 2 strøk med Baron Polar (påse å grunnbehandle kuttflater og endeveden). På tidligere behandlet treverk, skrap og børst løstsittende Maling og mattslip blanke flater. Trerene flater grunnes med Baron tregrunn og males 2 strøk med Baron Polar. Husk å mette endeveden godt. Vær oppmerksom på linolje/fuktproblemer. Tidligere tjære- og mineraloljebehandling og kvister, kan gi blæring og misfarging av nytt toppstrøk. Temperaturen under påføring og tork må være over +5oC. Unngå påføring i direkte sollys eller på soloppvarmet vegg. Matte skjolder kan oppstå ved påføring/tørk under høy luftfuktighet. Rør og før og under arbeid.

Helse og Miljø:

Lukk spannet godt etter bruk. Fjern mest mulig maling fra maleredskapene før rengjøring. Malingrester må ikke tømmes i avløp. Skadelig, og kan ha en langtidsvirkning for liv i vann. Flytende malingrester og Tomemballasje må leveres til nærmeste miljøstasjon. For ytterligere informasjon – se sikkerhetsdatablad. Se: www.tomtogetort.no

Produsert for Fargerike av:
Akzo Nobel Coatings AS.
Fløysbonnveien 6, Sofiemyr.
1411 Kolbotn

TEKNISK INFORMASJON:

Bruksområde:	Utendørs
Bindemiddel:	Akryl
Glans:	Halvmatt
Vaskbarhet:	Vaskbart med mekanisk vask etter 3 – 4 ukers herdetid
Brekking:	Multicolor
Tynning:	Vann
Sprøyteåpning:	0,015 – 0,017`` (åpning)
Rengjøring av verktøy:	Såpevann
Materialforbruk:	6-8 m2/liter ved nymaling, 8-10 m2/liter ved ommaling
Luft/Temperatur ved påføring:	Min +5 °C Max +25 °C
Anbefalt verktøy:	Rull, pensel eller sprøyte
Tørketid:	, +23oC, 50 % RF: 1 time
Overmalbar:	+23oC, 50 % RF: 2-4 timer
Gjennomherdet:	3 – 4 uker
Lagringstid:	
Oppbevaring:	Frostfritt
Farge:	Hvit-base, B-base, C-base og Oxydrød
Brannfarlighet:	Ikke anvendelig
VOC-kategori:	(kat. A/e): 130 g/l. Inneholder max 15 g/l.
Merkeordning:	Ikke kjent
Densitet:	Ikke kjent
Volum tørrstoff:	Ikke kjent
Emballasje:	0,9-2,7 og 9 liter

Produsert for Fargerike av:
 Akzo Nobel Coatings AS.
 Fløysbonnveien 6, Sofiemyr.
 1411 Kolbotn

Bruksanvisning

Maling:

Produktet benyttes til maling av **trefasader og trekonstruksjoner i system med Baron Tregrunning**

Begynn alltid med å lese bruksanvisningen på spannet og husk å være nøyaktig fra første stund. Godt verktøy og et grundig forarbeid er en forutsetning for et godt og varig resultat. Rør grundig om fra bunnen av spannet før du begynner å male.

Romtemperatur og temperaturen på selve underlaget som males kan ha noe å si for resultatet. Mal ikke om det er kaldere enn **5 °C**.

Underlaget skal være rent, tørt og fast. Vask tidligere malte overflater med anbefalt vaskemiddel, skyll med vann og la tørke godt. Ved soppangrep skal overflaten behandles med anbefalt sopphindrende middel. Benytt en tett og god pensel og jobb fargen godt inn i treverket/overflaten.

Påfør heller flere tynne sjikt med noen dagers mellomrom enn få tykke. Unngå å male hvis det er direkte sollys eller veldig varmt. Dette kan føre til at malingen blærer.

Etter maling

Vask verktøyet i vann

Sett lokket nøye på

Avfallshåndtering: Miljøriktig avfallshåndtering av malingrester krever spesielle hensyn. Malingsrester og rester fra rensing av malerutstyr bør derfor leveres til kommunal mottaksstasjon. Ved tvil, ta kontakt med lokale myndigheter for råd og veiledning. Det blir mindre malingsavfall hvis du på forhånd beregner hvor mye du skal bruke. Lever ubrukt maling for resirkulering. Gjenvinning av ubrukt maling kan effektivt minske produktets miljøpåvirkning i løpet av sin levetid.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Unngå kontakt med huden og øynene.

Vask og vedlikehold

Det kan forventes lengre levetid på trebeskyttelse, farge og glans ved vedlikeholdsvask en gang pr. år.

Vask etter produktets anvisning

