

Baronesse Flyt

Baronesse Flyt er en vanntynnbar luktsvak oljemaling for innendørs bruk. Har gode påføringsegenskaper og gir en slitesterk og elegant finish. Benyttes til mellom- og toppstrøk på panel, MDF, dører, vinduer, karmen, listverk og innredninger.

TEKNISK INFORMASJON

Bruksområde:	Innendørs maling.
Type:	Vanntynnet polyuretanmodifisert oljemaling.
Farger:	Base hvit, A, B, C som kan blandes i alle farger.
Glans:	4, 10 og 35
Viskositet:	65-80 P
Litervekt:	Ca. 1,1-1,3 kg/l
Tørrstoff:	35-37 volum%
Påføringsmetode:	Pensel, rull eller høytrykksprøyte. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle.
Tynning:	Vann.
Anbefalt filmtykkelse, våt:	100-120 mikrometer.
Anbefalt filmtykkelse, tørr:	40 mikrometer.
Anbefalt forbruk:	8-10 m ² /liter.
Veil. data høytrykksprøyte:	
Dysestørrelse:	0.20-0.36 mm (0.008-0.014")
Viftevinkel:	50°-80°
Malingstrykk:	15 Mpa (150 kg/cm ²)
	Valg av dyse/viftevinkel/trykk må tilpasses det aktuelle sprøyteutstyret og underlag.
Tørketid (V/23°C, 50% RH):	
Støvtørr:	1-2 timer.
Overmalingsintervall, minimum:	6 timer. Full vedheft oppnås etter 4 ukers gjennomherding. Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.
Minimum påføringstemperatur:	+10 °C. Best resultat oppnås ved påføring i romtemperatur (over +20 °C).

FORBEHANDLING

Underlaget må være rent og tørt. Tidligere malte flater vaskes med Baron Husvask og skylles med vann. Følg bruksanvisningen på emballasjen. MFD, bygningsplater, harde underlag, gammel halvblank eller blank maling mattes ned med sandpapir og avstøves. Alle flater grunnes med 1 strøk Baronesse Heftgrunn. Ved fiberreisning kan det være nødvendig å slippe overflaten etter grunning for å få en fin og glatt overflate. Underlag behandlet med alkylmaling skal alltid grunnes før påføring av Baronesse Flyt. Nytt, ferskt panel og gammel misfarget/gulnet panel grunnes med 1-2 strøk Baronesse Heftgrunn.

Baronesse Flyt

BRUKSMÅTE

Baronesse Flyt er ferdig til bruk og skal normalt ikke tynnes. På interiørdetaljer og overflater hvor det ønskes glatt og jevn overfalte, anbefales bruk av pensel av god kvalitet. Påføres jevnt og fyldig. På sugende og porøse underlag anbefales 3 strøk for å unngå skjolder.

FARGER

Bruk av samme batchnummer på samme strøk og samme flate, for å unngå farge- og glansforskjeller. Spann hvor fargen blandes i på ulike blandemaskiner og/eller på forskjellige tidspunkter kan gi nyanseforskjeller. Vær oppmerksom på dette dersom det er nødvendig med mer maling til samme prosjekt i etterkant.

LAGRING

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

MILJØMERKING

Baronesse Flyt er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømerket Svanen.



Produktet er testet i henhold til de testkrav som settes av BREEAM-NOR (2016).

Produktet tilfredsstiller BREEAM-NOR HEA 02.

Baronesse Flyt inneholder ingen stoffer på A20-listen.

AVFALLSHÅNDTERING

Flytende maling og vaskevann skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall.



Baronesse Flyt

ØVRIG INFORMASJON

Påføringstemperatur i luft og underlag må være minst +10 °C. Best resultat oppnås ved påføring i romtemperatur. Det er også en fordel at malingen har romtemperatur. Rør godt om før bruk. Malte flater må herde i minimum 4 uker før rengjøring med mildt rengjøringsmiddel. For å unngå oppsprekking langs panelskjøtene som følge av endringer i luftfuktigheten, anbefales det at panelbordene behandles før oppsetting. Eventuelt kan panelet behandles på ettervinteren når luftfuktigheten vanligvis er på det laveste. Emballasjestørrelser: 0,68 og 2,7 liter

SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <75 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv.

Utgitt av Fargerike