

01.2026

Denne dokumentasjonen gjelder for

## Moskus Longboard

### 1. Prosjekt

Entreprenør/utførende:.....

Prosjekt/adresse:.....

Bruksområde/bygningsdel:.....

### 2. Produktbeskrivelse

 Moskus Longboard laminat 10mm x 245mm x 2003mm

Moskus Longboard laminatgulv er produsert som direktelaminat. Alle Moskus Longboard laminatgulv består av flere lag som sørger for den spesielle holdbarheten og den unike kvaliteten som kjennetegner alle gulv fra Moskus Longboard. Lagene består av beskyttelsesfilm, dekorpapir, HDF-kjerne og et stabiliseringssjikt på baksiden. Gulvenes overflate består av en spesiell motstandsdyktig Microscratch Protect beskyttelsesfilm med et antibakterielt belegg for et renere og tryggere inneklima. I tillegg hemmer det bakterievekst under hele gulvets levetid. Kjernematerialet består av en høydensitetsplate (HDF-High Density Fiber E1) med integrert Aqua stop system som styrker motstandsdyktigheten mot fukt.

Moskus Longboard har bruksklasse 32/AC4, noe som innebærer at gulvet kan benyttes i områder med høy trafikk og stor slitasje (iht EN13329).

Produktene er laget for flytende installasjon og har et 1 clic 2 go pure+ klikksystem for rask montering.

### 3. Anvisninger for drift og vedlikehold

#### Rengjøring og vedlikehold

Moskus Longboard er både hygieniske og enkle å vedlikeholde. Til daglig rengjøring anbefaler vi å bruke en myk kost, mopp eller støvsuger. Flekker og smuss kan tørkes av med en godt oppvridd klut. På vanskelige flekker bør du bruke rengjørings-middel beregnet på vask av laminatgulv. Søles det f.eks. vann, mat- og drikkevarer eller annet, fjernes dette omgående. Når sølet er fjernet, ettertørkes gulvet med en godt oppvridd klut.

IKKE BRUK GRØNNSÅPE!!!

**Flekker:**

Blod  
Frukt, bær, saft, melk, vin, kaffe, salt, sjokolade,  
fett Olje, gummi, asfalt, neglelakk, leppestift,  
skokrem Fargebånd, tusj, blekk, maling  
Tyggegummi  
Stearinlys

**Fjernes med:**

Kaldt vann  
Lunkent såpevann eller syntetiske  
vaskemidler Aceton  
Aceton eller White sprit  
Kjøøl ned, skrap forsiktig, rens med Aceton  
Skrapes forsiktig av, etter at voksen fra stearinlyset  
har størknet

**Ettersyn/kontroll**

Vi anbefaler å sette filtputer under møbler slik at gulvet ikke ripes eller skades. Kontorstoler skal ha bløte gummihjul hvis det ikke brukes underlagsplater. Legg ut dørmatter i utvalgte rom (gang, entré). I industribygg bør det være fot-skraperister. Små skader gulvet kan enkelt repareres med reparasjonsvoks. Ved større skader bør en fagmann kontaktes.

**4. Driftstekniske opplysninger****Antatt levetid/brukstid**

Antatt levetid på Moskus Longboard er minimum 30 år i private bygg og minimum 3 år i kommersielle bygg ved normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

**Inneklima**

For å sikre de beste forhold for gulvet bør den relative luftfuktigheten alltid ligge mellom 40-70 %, og romtemperaturen bør ligge mellom 15- 30°C. Blir luftfuktigheten for lav kan gulvet risikere å tørke ensidig og dermed endre seg i dimensjon.

**Gulvvarme**

Moskus Longboard kan legges på gulv med gulvvarme under visse forutsetninger. Dersom laminaten legges på gulv med gulvvarme, må gulvvarmen være lagt slik at varmen fordeles jevnt utover hele gulvflaten. Er det forskjellige varmesoner skal gulvet fysisk deles med ekspansjonsfuge mellom de forskjellige sonene. Temperaturen på overflaten av parketten må aldri overstige 27°C, og gulvvarme legges med maks 60 W pr m<sup>2</sup>. Vær oppmerksom på at det skal monteres termostat med gulvføler. Makstemperaturen gjelder også under tepper hvor temperaturen som regel blir høye enn i resten av gulvet. For høy temperatur på gulvets overflate kan skade laminaten. Igangsetting av gulvvarmen må gjøres gradvis slik at gulvet får tilpasset seg.

**Garantibestemmelser**

Moskus Longboard laminatgulv skal kontrolleres for skader eller defekter før og under montering. Leverandøren påtar seg ikke noe ansvar for gulv som har synlige feil eller skader når det monteres. Moskus Longboard laminatgulv skal legges i overensstemmelse med leggeanvisning, i tørre rom, og i henhold til gulvets bruksklasse. Leverandøren påtar seg ikke noe ansvar for laminatgulv som monteres i rom med høy fuktighet. Leverandøren påtar seg ikke noe ansvar for slitasje langs kanten av bordene eller for uvanlig eller uvettig bruk, og ikke for skader som oppstår som følge av mekaniske påkjenninger eller slitasjer.

Garantiens gyldighet avhenger av at gulvet vedlikeholdes jevnlig og vedlikeholdes slik det er beskrevet i instruksene for behandling av gulvet beskrevet i dette dokumentet. Krav som skal dekkes av garantien må fremlegges forhandler som har solgt gulvet innen rimelig tid etter at skaden er oppdaget. Original kvittering fra forhandler skal være vedlagt. Leverandør forbeholder seg retten til å inspisere det aktuelle gulvet i forbindelse med at et krav behandles.

## 5. Miljøpåvirkning

### Ressursutnyttelse

Moskus Longboard laminatgulv består i hovedsak av fornybare materialer og trevirket er fra bærekraftig skogbruk (FSC).

### Anbefalt utluftingstid/ inneklimatelevante tidsverdi

Foreligger ikke.

### Emisjon

Tilfredsstillende krav til emisjonsklasse E1: EN 16516

## 6. HMS-referanser

Se HMS-fakta angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.  
Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.: Se HMS-fakta

## 7. Behandlingsmåte for avfall iht. NS 9431

Avfallstype: Blandet bearbeidet trevirke  
Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse  
Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1149|0400|0600| \_ \_ \_ \_ (De 4 siste sifrene er knyttet til kommune nummeret som håndterer avfallet).

Leveres godkjent avfallsdeponi. Plastemballasjen leveres til godkjent avfallsdeponi.

## 8. Kontaktinfo/ Teknisk service

### Leverandør:

Mestergruppen logistikk, Dyrskuevegen 15, 2040 Kløfta

Telefon: 06250  
Mail: [kundeservice@mestergruppenlogistikk.no](mailto:kundeservice@mestergruppenlogistikk.no)  
Web: [www.mglogistikk.no](http://www.mglogistikk.no) / [www.fargerike.no](http://www.fargerike.no)