

SAGA HYBRIO KORKVINYL

TEKNISK DATABLAD



FYSISKE EGENSKAPER OG EMBALLERING		
Kolleksjon	HYBRIO XXL	HYBRIO
Bruksområde	Bolig og næring	Bolig og næring
Dimensjon	220 mm X 1828mm	220mm X 1210mm
Total tykkelse	8,0mm	6,5mm
Oppbygning	2,0mm LVT toppsjikt (inkludert 0,55mm slitesjikt) 5,0mm Isocore kjerne 1,0mm kork bakside	1,5mm LVT toppsjikt (inkludert 0,55mm slitesjikt) 4,0mm Isocore kjerne 1,0mm kork bakside
Slitesjikt - Tykkelse	0,55mm	0,55mm
Kantprofil	4 siders mikrofås	4 S4 siders mikrofås
Glans	Ultramatt glans 2-4	Ultramatt glans 2-4
Patentert klikksystem	DropLoc - 100 (I4F)	DropLoc - 100 (I4F)
Vekt pr m2	9.100 g/m ²	6.800 g/m ²
Antall bord pr pakke	6 stk	8 stk
Antall m2 pr pakke	2,41 m ²	2,13 m ²
Antall pr pall	44 pakker (106,17m ²)	60 pakker (127,78m ²)
Antall paller pr container (20')	18 paller (1911,06m ²)	20 paller (2555,52m ²)
Garanti mot produksjonsfeil	10 år	10 år

EUROPEISKE/ INTERNASJONALE STANARDER - CE SERTIFISERING / TESTING				
Beskrivelse	Standard	Symbol	Hybrio XXL resultat	Hybrio resultat
CE sertifisering	EN 14041		Se standardene nedenfor	Se standardene nedenfor
Brannklassifisering (og røyk produksjon)	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2		Bfl - s1 klassifisering	Bfl - s1 klassifisering
Formaldehydemisjon	EN 717-1		Klasse E1	Klasse E1
Sklisikkerhet (tørr)	EN 13893		Klasse DS	Klasse DS

SAGA HYBRIO KORKVINYL

TEKNISK DATABLAD



EUROPEISKE/ INTERNASJONALE STANARDER PRODUKSJON OG BRUK (EN 16511)				
Beskrivelse	Standard	Symbol	Hybrio XXL resultater	Hybrio resultater
Bruksklasse	EN 16511 EN ISO 10874		Offentlige miljøer. Klasse 34- Svært høy trafikk og belastning. Se standarder nedenfor	Offentlige miljøer. Klasse 34- Svært høy trafikk og belastning. Se standarder nedenfor
Slitestyrke (IP)	ISO 24338 Prosedyre A		≥7000sykluser	≥7000sykluser
Støtmotstand (Big ball)	EN 13329:2006, A1:2008Annex F		Ingen synlige skader	Ingen synlige skader
Mikroripe motstand (klasse)	EN 16094, Metode A og B	N/A	< 1 enhet, MSR - B1	< 1 enhet, MSR - B1
Stolhjul motstand	EN ISO 4918		Etter 25000 sykluser, ingen forstyrrelser i overflaten; ingen delaminering, sprekker eller andre synlige avvik	Etter 25000 sykluser, ingen forstyrrelser i overflaten; ingen delaminering, sprekker eller andre synlige avvik
Effekt av møbelbein	EN ISO 16581 (Testet med fottype 0)		Ingen synlige skader	Ingen synlige skader
Inntrykksdybde	EN ISO 24343-1		≤0,15mm	≤0,15mm
Flekkbestandighet (Gradering pr gruppe)	EN 438-2 (Gruppe 1 & kun 10 minutter		Gruppe 1, 2 & 3 Grad 5	Gruppe 1, 2 & 3 Grad 5
Låsestyrke	ISO 24334		Langside ≥ 1,0kN/m Kortside ≥ 3,5kN/m	Langside ≥ 1,0kN/m Kortside ≥ 3,5kN/m
Dimensjonsstabilitet og buing under påvirkning av temperatur	EN ISO 23999		≤0,15% ≤2mm	≤0,15% ≤2mm
Fargebestandighet mot lys	ISO 105-B02, Metode 3		≥Grad 6	≥Grad 6
Tykkelse (t)	EN 17539		$\Delta t_{avg} \leq 0,50\text{mm}$ mot 0,50mm (i forhold til nominell) $t_{max} - t_{min} \leq 0,50\text{mm}$	$\Delta t_{avg} \leq 0,50\text{mm}$ mot 0,50mm (i forhold til nominell) $t_{max} - t_{min} \leq 0,50\text{mm}$
Lengde (l)	EN 17539		$l \leq 1500\text{mm}: \Delta l \leq 0,5\text{mm}$ $l > 1500\text{mm}: \Delta l \leq 0,3\text{mm/m}$ (i forhold til nominell verdi)	$l \leq 1500\text{mm}: \Delta l \leq 0,5\text{mm}$ $l > 1500\text{mm}: \Delta l \leq 0,3\text{mm/m}$ (i forhold til nominell verdi)
Bredde (b)			$\Delta w_{avg} \leq 0,10\text{mm}$ (i forhold til nominell verdi) $w_{max} - w_{min} \leq 0,20\text{mm}$	$\Delta w_{avg} \leq 0,10\text{mm}$ (i forhold til nominell verdi) $w_{max} - w_{min} \leq 0,20\text{mm}$
Vinkelretthet			$q_{max} \leq 0,20\text{mm}$	$q_{max} \leq 0,20\text{mm}$
Retthet			$s_{max} \leq 0,30\text{mm/m}$	$s_{max} \leq 0,30\text{mm/m}$
Planhet	EN 17539	N/A	Maks single verdier: $f_{w,concave} \leq 0,15\%$, $f_{w,convex} \leq 0,20\%$ $f_{l,concave} \leq 0,50\%$, $f_{l,convex} \leq 1,00\%$	Maks single verdier: $f_{w,concave} \leq 0,15\%$, $f_{w,convex} \leq 0,20\%$ $f_{l,concave} \leq 0,50\%$, $f_{l,convex} \leq 1,00\%$
Åpninger	EN 17539	N/A	Målt fra overflaten mellom de vertikale kontaktkantene: $o \leq 0,15\text{mm}$, $o_{max} \leq 0,20\text{mm}$	ålt fra overflaten mellom de vertikale kontaktkantene: $o \leq 0,15\text{mm}$, $o_{max} \leq 0,20\text{mm}$
Høydeforskjell	EN 17539	N/A	$h_{avg} \leq 0,10\text{mm}$ $h_{max} \leq 0,15\text{mm}$	$h_{avg} \leq 0,10\text{mm}$ $h_{max} \leq 0,15\text{mm}$

EUROPEISKE/ INTERNASJONALE STANDARDER TILLEGGSEGENSKAPER OG SIKKERHET				
Beskrivelse	Standard	Symbol	Hybrio XXL	Hybrio
Sklisikkerhet (våt)	DIN EN 16165 : 2023 Annex B	N/A	Grad R10	Grad R10
Trinnlyds demping	EN ISO 10140-3 ISO 717-2 EN ISO 140-8		$\Delta L_w = 17 \text{ dB}$	$\Delta L_w = 16 \text{ dB}$
Varmemotstand Varmeledningsevne	EN 12664		$R_{23} = 0,080 \text{ (m}^2 \cdot \text{K)}/\text{W}$ $\lambda_{23} = 0,101 \text{ W}/\text{m} \cdot \text{K}$	$R_{23} = 0,077 \text{ (m}^2 \cdot \text{K)}/\text{W}$ $\lambda_{23} = 0,085 \text{ W}/\text{m} \cdot \text{K}$
Antistatiske egenskaper	EN1815, Metode A		Antistatisk gulvbelegg: $\leq 2,0 \text{ kV}$ (Absolutt verdi)	Antistatisk gulvbelegg $\leq 2,0 \text{ kV}$ (Absolutt verdi)
Produktsikkerhet	REACH SVHC	N/A	Ikke registrert	Ikke registrert
Innhold av PCP (pentaklorfenol)	EN 12673:1999		Ikke registrert	Ikke registrert
Ftalatinnhold	CPSC - CH - C1001-09.4 ved analyse med gasskromatografi-massespektrometri (GC-MS)	N/A	Ikke registrert	Ikke registrert

Fotnoter

1) Garanti. Vennligst se eget garantiskriv.

Produksjonsanlegget er sertifisert i henhold til ISO 9001 (kvalitetsstyringssystem), ISO 14001 (miljøstyringssystem), ISO 45001 (styringssystem for arbeidsmiljø og helse) og SA 8000 (sosial ansvarlighet).

Ansvarsfraskrivelse: Dette dokumentet gjenspeiler gjeldende kunnskapsgrunnlag på publiseringstidspunktet og erstatter alle tidligere versjoner. Innholdet kan endres, suppleres eller oppdateres uten forutgående varsel. Det anbefales å kontrollere dokumentets gyldighet og at siste versjon benyttes før fremsettelse av garantikrav.

Leverandør:

Mestergruppen logistikk
Dyrskuevegen 15
2040 Kløfta

Telefon: 06250

E-post: kundeservice@mestergruppenlogistikk.no
Web: www.mglogistikk.no / www.roomconcept.no