

HEY'DI PREMIUM FUG

Sementbasert hurtigherdende fugemasse til keramiske fliser. Vannfast og frostsikker. Fugebredde 2-12 mm.



Beskrivelse

Hey'di Premium Fug er en sementbasert hurtigherdende fugemasse til keramiske fliser og mosaikk på gulv og vegg. Hey'di Premium Fug blir ikke misfarget og beholder den opprinnelige fargen. Saltutfelling fra fugen vil ikke inntreffe, heller ikke begroing. Hey'di Premium Fug er tilnærmet vanntett. Anbefales ikke brukt til fliser med høyt vannoppsug.

Bruksområde

Gulv og vegg, ute og inne. Hey'di Premium Fug bør velges til alle vannpåkjennte områder, våtrom, terrasser, fasader m.m. Temperatur bør ligge mellom +10 og +20 °C. Laveste anvendelsestemperatur er +6 °C, dette gjelder også underlaget. Ikke egnet til sterkt belastede områder, som for eksempel garasjer, tung industri osv.

Forarbeid - Underlag

Gulvvarme må være avslått i god tid før liming og fugging. Fritt vann må ikke forekomme i fugene, eventuelt flislim i fugene skal fjernes.

Utblanding

Hey'di Premium Fug blandes med rent vann, 1,5-1,7 liter til 5 kilo. Benytt helst drill med universalmixer. Blandetid 2 minutter til klumpfri masse. La fugemassen stå i ca. 5 og rør om på nytt. Hey'di Premium Fug er nå klar til bruk og må anvendes innen 30-45 min.

EGENSKAPER

Fargebestandig

Sementbasert fugemasse

Fugebredde 3-12 mm

Vannfast og frostsikkert

Bruksmåte

Hey'di Premium Fug påføres med gummisparkel eller fugebrett. Påfør massen diagonalt over fugene og se til at disse blir helt fylt. Romtemperaturen avgjør hvor store arealer som kan fuges om gangen, begynn derfor med små flater.

Rengjøring påbegynnes når fugemassen har blitt så fast at den ikke kan vaskes vekk fra fugene, normalt etter 15-30 minutter. Vær oppmerksom på at flisens vannoppsug avgjør når rengjøring kan påbegynnes. Benytt en fuktig, rettskåret svamp og tørk vekk overflødig fugemasse. Ikke trykk så hardt at fugene graves ut, og skyll svampen ofte. På vegg arbeides det ovenfra og ned. Når flisoverflaten er tørr, puss over med tørr, myk klut eller rensepute til flisene er rene og fugene jevne. Vent til fugemassen er tørr nok før vasking, for tidlig vasking kan føre til løsere fug, porer og fargevariasjoner i fugen og feil farge på fugemassen. Redskap rengjøres med vann.

Etterarbeid - Tørketid

Normalt kan et gulv belastes med gangtrafikk etter 4-5 timer.

Forbruk

0,2-1 kilo pr. m² avhengig av fugebredde/fugedybde og flisformat.

Lagring

Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 2 år fra produksjonsdato.

Pakning

5 kilo pose.

HEY'DI PREMIUM FUG

Sementbasert hurtigherdende fugemasse til keramiske fliser. Vannfast og frostsikker. Fugebredde 2-12 mm.

TEKNISKE DATA (20 °C, 50 % RF):

Materialforbruk:	0,2-1 kg pr. m ²
Kornstørrelse (Dmax):	0,3 mm
Brukstid:	30-45 minutter
Frostbestandighet:	Meget god
Vanntilsetning:	1,5-1,7 ltr/5 kg
EN 13888:	CG2
Lagring:	24 måneder fra produksjonsdato i ubrutt forpakning i tørre rom
Forpakning:	5 kg pose

PRODUKTKODER:

Varenummer:	
Marmorin:	6021
Manhattan:	6022
Silkegrå:	6023
Grå:	6024
Antrasitt:	6025
Lys Beige:	6026
GTIN nummer:	
Marmorin:	7054150060219
Manhattan:	7054150060226
Silkegrå:	7054150060233
Grå:	7054150060240
Antrasitt:	7054150060257
Lys Beige:	7054150060264
NOBB nummer:	
Marmorin:	60166038
Manhattan:	60166039
Silkegrå:	60166040
Grå:	60166041
Antrasitt:	60166042
Lys Beige:	60166043
PR-nummer:	
Revisjonsdato:	04.03.24

Hey'di AS er en produktleverandør og våre anbefalinger er ikke en prosjektering av løsninger. De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om bruk av produktene. All informasjon må derfor betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Veiledningen binder ikke Hey'di AS, da det er den prosjekterende og utførende som har et slikt ansvar. Dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse, så er også dette utførende sitt ansvar. Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av dette tekniske datablad.