



tesa® 4662

Product Information



Robust Gaffatape

Produktbeskrivelse

tesa® 4662 er en robust gaffatape, som består av et bæremateriale av vevd lerret med en vevstetthet på 27 belagt med en naturgummikleber. Gaffatapen sikrer fremragende vedheftning, selv på ujevne eller lett støvete overflater som murverk eller tre. Kleberen av naturgummi har også høy gripeevne og svært kort forankringstid. Tapen er vannavvisende og temperaturbestandig opp til 95 °C. tesa® 4662 er enkel å håndtere og kan rives over for hånd med fullstendig rette avrivningskanter. Tapen er lett å fjerne etter bruk og etterlater ingen rester. tesa® gaffa 4662 er sterk, fleksibel, formbar og bestandig overfor slitasje.

Funksjoner

- Excellent adhesion even on rough and dusty surfaces (e.g. brickwork, timber)
- Water repellent
- Conformable
- tesa® duct 4662 is a self adhesive tape with typical duct features for a wide range of applications.

Applikasjon

- tesa® 4662 brukes til forsegling av rør og kanaler
- Gaffatapen benyttes til sammenføyning av byggefolie og beskyttelsesfolie
- Tapen kan påføres på murverk og tre
- Forseglingstapen brukes til forskjellige anvendelser, inkludert montering, forsegling og emballering

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|-------------------|------------------|----------|
| • Bæremateriale | PE-belagt tekstil | • Total tykkelse | 230 µm |
| • Klebetype | Naturgummi | • Tapetykkelse | _NULL µm |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------------|---------|---|------------------------------|
| • Bruddforlengelse | 18 % | • Temperaturbestandighet (30 min) | 95 °C |
| • Bruddstyrke | 30 N/cm | • Temperaturbestandighet (avtagbarhet fra aluminium etter 30 minutters eksponering) | 95 °C |
| • Hand tearability | good | • Vevstetthet | 27 threads/inch ² |
| • Rette avrivningskanter | good | • Water resistance | medium |
| • Slitstyrkebestandighet | medium | | |



tesa[®] 4662

Product Information

Klebekraft

- Klebeevne på Stål 4.4 N/cm

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04662>