

Produktegenskaper
FORMAT

Bredde	240	mm
Lengde	2050	mm
Antall planker pr pakke	6	
m ² pr. pakke	2,952	m ²
Faser	med presset fas på fire kanter	
Tykkelse	9,5	mm
Not og fjær	Uniclic	
Garanti Vannbestandighet	15	år


Plankens oppbygning


1. Ripeskret overflatesjikt
2. Krystallklar dekor
3. Fuktbestandig HDF-kjerne
4. Balansesjikt

FABRIKKGARANTI

	METODE	PARAMETERE		
Bruksklasse	EN 13329		Klasse	21-22-23/31-32
CE	EN 14041:2004 / AC:2006	Sertifisert selskap	NB 0766 - EPH Dresden	DOP: På pakken
UKCA	EN 14041:2004 / AC:2006	Godkjent organ	AB 0321 - Satra UK	DOP: På pakken
Garanti	Boligformål		Se garantibetingelsene	Livstid
		Vannbestandighet		15 år
		Kommersiell bruk	Se garantibetingelsene	5 år
		Vannbestandighet		5 år

GENERELLE DATA (IFLG. EN 13329)

	METODE	PARAMETERE	NORMKRAV	
Slitestykke	EN 13329		≥ 4000	sykluser
Slitasjeklasse	EN 13329		AC4	
Slagfasthet	EN 17368	liten ball	≥35 mm	
	EN 13329	stor ball	≥750 mm	
Ripefasthet	EN 438-2, 25		Belastning	≥ 3N
Effekt av kontorstolhjul	ISO 4918 (+underlag)	Type W (EN 12529)	25000	sykluser
Tykkelsessvelling	ISO 24336	etter 24 timer senket i vann ved 20 °C	≤ 18%	
låsing styrke	ISO 24334	F10,2 langsiden	≥ 1 kN/m	
		Fmax langsiden		
		Fs0,2 kortsiden	≥ 2 kN/m	
Effekt av møbelbein	EN 424		Ingen synlig skade etter test med beintype 0	
Styrke laminat/kjerne	EN 13329	N/mm ²	≥ 1,25	
Statisk inntrykk	EN ISO 24343-1		Inntrykksbestandighet	≤ 0,05 mm
Motstand mot flekker	EN 438	Gruppe 1, 2	Klasse	5
		Gruppe 3	Klasse	4
Generelt inntrykk	EN 13329	Høydeforskjeller	≤ 0,15 mm	
		Åpning i skjøter	≤ 0,20 mm	
		Skåling på langs	Konkav ≤ 0,50%	
			Konveks ≤ 1,00%	
			Konkav ≤ 0,15%	
Skåling på tvers	Konveks ≤ 0,20%			
Dimensjonsvariasjoner etter endringer i relativ fuktighet	EN 13329	δl	δl average ≤ 0,9 mm	
		δw	δw average ≤ 0,9 mm	
Lysekthet	EN ISO 4892-2:2006/A1:2009 procedure B - cycle 5	grå referanse	Klasse	≥ 4

LAMINATE

GENERELLE DATA (IFLG. EN 13329)

	METODE	PARAMETERE	NORMKRAV	QUICK-STEP-VERDIER
Vannbestandighet	ISO 4760	Kvalitativni hodnoceni pro obnoveni objemu	< 3	1
		Kvantitativni hodnoceni pro obnoveni objemu	≤0,3mm	≤0,03mm
		Fogläckage	Inte nödvändigt	Läcker inte

ANDRE TEKNISKE DATA

	METODE	PARAMETERE		
Trinnlydsdemping	ISO 712/2	På et Quick-Step underlag		ΔLw ≈ 18 dB (Avhengig av benyttet underlag)
Brennende sigarett	EN 438-2,30			Klasse 5
Gulvvarme		På et Quick-Step underlag	Se egne instruksjoner	Kan benyttes

MILJØ, HELSE OG SIKKERHET

	METODE	PARAMETERE		
Formaldehydavgassing	EN 717-1	ppm		<E1
Antistatisk	EN 1815			≤ 2,0 kV
Brannegenskap	EN 13501-1	Klasse		Cfl-s1
Varmemotstand	EN12667	m²K/W		0,061 m²K/W
Sklisikring	EN 13893	μ		DS: μ ≥ 0,30

SERTIFISERINGER

EU Ecolabel	SE/035/001
AFFSET	A+
PEFC	PEFC/07-32-37
M1	
Det nordiske Svanemerket	30290001
EPD	

