



SCHÖNOX® RM

Fin, robust, allsidig reparasjons sparkel

hurtigtørkende, gir en fin overflate, svært enkel å håndtere, lett og forme, blir glatt under påføring og utjevning. Fyllt i en praktisk 20 kg sekk med håndtak.



Produktets egenskaper

- RAL UZ 113: Miljøvennlig, fordi den har svært lave utslipp
- EMICODE EC 1PLUS: svært lav emisjon
- Lett å blande, ingen direkte fortykning etter blanding
- Lett og påføre
- For innvendig bruk
- Svært robust
- Superfin finish
- Lett å forme
- Tørring ved hydrering
- Rask tørketid, uavhengig av lagtykkelse
- Lett å slippe
- Høy hardhet og styrke
- Egnet for påføring på gulvvarmesystemer

- Modifisert med syntetisk harpiks
- Lavt forbruk / høy dekningsgrad
- Lagtykkelse 0 til 20 mm uten tilslag
- Lagtykkelse 10 til 50 mm med tilslag
- Lav spenning/spenning
- Sprekker ikke selv i tykkere lag
- Egnet for belastning av hjul med lagtykkelse på mer enn 1,0 mm i henhold til EN 12 529
- Meget glatt, lavporøs overflate
- Lavt kromatinnhold i henhold til REACH

Bruksområder

SCHÖNOX RM egner seg til lokal, fylling, reparasjon og utjevning:

- Av trappetrinn og plattformer
- Hull og sår
- Som sparkelsmasse for å utjevne høydeforskjeller til tilstøtende områder
- Som reparasjonsmørtel for å fylle hull og fordypninger

Underlag

SCHÖNOX RM er egnet til bruk på innvendige underlag som f.eks:

- Betong
- Sement- og hurtigsementavrettingsmasser
- Kalsiumsulfatbaserte avrettingsmasser
- Støpeasfaltavrettingsmasser (slipt) AS IC 10 og AS IC 15 i henhold til EN 13 813, lagtykkelse 1,0 til 5,0 mm
- Gamle underlag som keramiske fliser, naturstein og terrazzo
- Gamle underlag med gamle, vannbestandige limrester
- Avrettingsmasser av magnesia
- Underlag av tre

Krav til underlaget

- Tilstrekkelig styrke, bæreevne, dimensjonsstabilitet og permanent tørrhet.
- Fri for rester som reduserer vedheft, f.eks. støv, smuss, olje, fett og løse partikler.
- Separasjonslag, sinterlag og annen lignende forurensning bør fjernes ved hjelp av egnede tiltak, for eksempel sliping, børsting, sandblåsing, fresing eller grundig rengjøring.
- Gamle, løse og svake avrettingslag bør fjernes mekanisk.
- Ved etterfølgende legging av gulvbelegg skal sementavrettingslag ha en restfuktighet på $\leq 85\%$
- Lag med vannløselige lim, f.eks. sulfittslamlim, skal fjernes mekanisk.
- Gamle vannbestandige lim skal fjernes mekanisk så langt det er mulig.
- Gamle gulv, som f.eks. keramiske fliser, skal rengjøres grundig og slipes.

Tekniske data

- Arbeidstid : ca.15 minutter ved 20 ° C
- Klar for fottrafikk: etter ca. 30 minutter
- Klar til å sparkles over: etter ca. 30 minutter
- Klar for tildekking: etter ca. 4 timer
- Påføringstemperatur: ikke under 5 °C gulvtemperatur
- Materialforbruk: ca. 1,4 kg/m²/mm
- Reaksjon på brann: A1 / A1fl

Alle verdier er omtrentlige og kan påvirkes av klimatiske svingninger.



A SIKA BRAND

SCHÖNOX® RM

- OSB-plater skal slipes intensivt.
- Rom i bygninger uten grunnmur skal tettes mot oppstigende fukt i samsvar med standarden.

(kornstørrelse 0 - 8 mm) for 20,0 kg SCHÖNOX RM.

Anbefalt arbeidsmetode

- Bruk en ren beholder og tilsett SCHÖNOX RM til kaldt, rent vann for å danne en homogen blanding.
- Det anbefales å bruke en robust blandemaskin med spiralblander.
- Fordel, glatt og form avrettingsmassen med englattsarkel.
- Ikke bland mer materiale enn det som kan håndteres i løpet av 15 minutter.
- Selv om overflaten er blitt berøringstørr hhv. lysere, kan f.eks. en selvutjevner masse ikke påføres før den er hel tørr.
- Det er nødvendig å prime med SCHÖNOX VD FIX eller SCHÖNOX VD (1:1).
- Beskytt herdende SCHÖNOX RM avrettingslag mot høye omgivelsestemperaturer, direkte sollys og trekk. Rengjør verktøy i vann umiddelbart etter bruk.

Emballasje

20,0 kg papirsekk med håndtak

Lagring

Oppbevar SCHÖNOX RM kjølig og tørt. Lagringstid på 6 måneder. Åpnede pakninger skal lukkes umiddelbart og brukes opp så snart som mulig.

Avfallshåndtering

Tøm emballasjen fullstendig og avhend i henhold til gjeldende forskrifter For avhending av produktrester, avløpsvann og beholdere med herdet produktrester, følg lokale myndigheters forskrifter. Må ikke tømmes i avløp, vann eller jord..

EMICODE

EC1 PLUS: svært lave utslipp

GISCODE

ZP1 - sementprodukter med lavt kromatinnhold

EPD - Eggenerklæring

- Sika Deutschland GmbH erklærer at produktet oppfyller kriteriene i en miljødeklarasjon i henhold til ISO 14025 og EN 15804
- Erklæringen kan lastes ned fra www.schoenox.com på SCHÖNOX RM

Instruksjoner

- Alle opplysninger gjelder for standardbetingelser og gjelder for den aktuelle avrettingsmassen.
- SCHÖNOX RM inneholder sement. Al-kalisk reaksjon ved kontakt med fuktighet, beskytt derfor hud, øyne og luftveier. Ikke pust inn støv.
- Ved kontakt, skyll straks med store mengder vann.
- Ved kontakt med øynene, oppsøk lege.
- Følg de relevante produktdatabladene ved bruk av komplementære produkter.
- Hvis du er i tvil, anbefaler vi at du innhenter ytterligere informasjon fra produsenten.
- Kravene i de relevante gyldige standardene, retningslinjene og databladene gjelder.

Sammensetning:

- Kalsiumsulfat
- Sement (kromatredusert)
- Redispergert kopolymerpulver
- Mineralske fyllstoffer
- Tilsetningsstoffer
- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Sørg for god ventilasjon under påføring og tørking.
- Unngå å spise, drikke og røyke mens du arbeider med produktet.
- Beskytt hendene med vanntette egnede hansker.
- Unngå lengre hudkontakt.
- Ved hudkontakt, skyll straks rikelig med vann.
- Bruk egnede vernebriller.
- Ved kontakt med øynene, skyll straks med rikelige mengder vann og oppsøk lege.
- Bruk lange bukser.
- Jo lenger ferskt materialer blir værende på huden, desto større er risikoen for alvorlige hudskader.

Priming

normale absorberende underlag som f.eks:

- sement avrettingsmasse
- hurtig sement avrettingsmasse
- betong

primes med SCHÖNOX VD (1:3) eller SCHÖNOX KH FIX.

kalsiumsulfatunderlag som f.eks:

- kalsiumsulfat påstøp

primes med SCHÖNOX KH FIX (tørketid 60 minutter) eller SCHÖNOX VD (1:1 / tørketid minst 24 timer).

ikke-absorberende, glatte, sunne underlag som f.eks:

- støpeasfalt påstøp, utilstrekkelig slipt
- keramiske fliser (grundig rengjort og slipt)
- vannbestandige limrester (fjernes så langt som mulig)

primes med SCHÖNOX SHP eller SCHÖNOX VD (ren).

Underlag av tre som f.eks:

- stabilt lagt treplanker
- Sponplater eller OSB-plater

beskytt mot fuktighet med SCHÖNOX VD (ren) (tørketid 2 timer).

▪ **avrettingsmasser av xylolitt:**

grunn med SCHÖNOX HP RAPID.

▪ **magnesia-avrettingsmasser (ikke xylolitt):** prim med SCHÖNOX SHP.

Blandingsforhold

For 20,0 kg SCHÖNOX RM

ca. 5,25 - 5,75 l vann

For tykkere sjikt:

Tilsetningsstoffet tilsettes til slutt.

Lagtykkelse på 10 til 30 mm: Fyllstoff ca.

65 vekt-% tilsvarer 12,5 kg eller 8 l

SCHÖNOX QUARZSAND 0,1 - 3,0 mm for 20,0 kg SCHÖNOX RM.

Lagtykkelse på 30 til 50 mm:

Fyllmateriale ca. 100 vekt-% tilsvarer 20,0 kg ren sand

SCHÖNOX® RM

- Hold barn borte fra ferskt materiale

Gjeldende anbefalinger, retningslinjer, DIN-forskrifter og sikkerhetsdatablad skal overholdes, sammen med anerkjente arkitektoniske og tekniske forskrifter. Vi garanterer at produktene våre forlater fabrikken i perfekt stand. Våre bruksanbefalinger er basert på tester og praktisk erfaring, men de kan kun gi generell veiledning uten garanti for produktegenskaper, siden vi ikke har noen innflytelse på forholdene på byggeplassen, utførelsen av arbeidet eller behandlingsmetoden. Dette produktdatabladet erstatter alle tidligere utgaver.



The Sika management system is certified to ISO 9001 and 14001 by SQS

Sika Deutschland GmbH
Subsidiary Rosendahl
P.O. Box 11 40
D-48713 Rosendahl / Germany
Phone +49 (0) 2547-910-0
Fax +49 (0) 2547-910-101
E-mail: info@schoenox.de
www.schoenox.com