

STIX P956 2K

2-KOMPONENT PU-LIM BEREGNET FOR INNEN- OG UTENDØRS BRUK

FORDELER/EGENSKAPER

- ✓ Høy skjærstyrke
- ✓ Fuktighet og varmebestandig
- ✓ Sterk hugg
- ✓ Høyt tørrinnhold
- ✓ Løsemiddelfri



BRUKSOMRÅDER

PRODUKTBEKRIVELSE

STIX P956 2K er et 2-komponent løsemiddelfri PU-lim med brede bruksområder egnet for flater der det stilles høye krav til styrke og vannmotstand på den herdede limfugen. Egnet både for innendørs og utendørs bruk, Miljøtilpasset med lave utslippsverdier, oppfyller kravnivå EC1.

BRUK

Egnet for liming av de fleste bygningsmaterialer. Spesielt egnet for liming av gummigulv med slepet bakside på utsatte gulv i offentlige miljøer. Spesielt til liming av minigolfbaner og kunstgress.

Anbefalte materialer:

- ✓ PVC og gummimaterialer
- ✓ Tre
- ✓ Aluminium
- ✓ Galvanisert stål
- ✓ Semi-harde fliser
- ✓ Stein- og sementbaserte materialer
- ✓ Gummimaterialer, innendørs og utendørs
- ✓ Belegging av minigolfbaner



PRODUKTINFORMASJON

ART NR.	FORPAKNING	VOLUM	EAN
30619434	8 kg	4,7 l	7311020081072

PRODUKTEGENSKAPER

Farge	Blanding: gulaktig Komponent A: beige Komponent B: brun
Tetthet	1,7 kg/liter (del A + del B)
Bindemiddel	Polyuretan med isocyanatherder
Monteringstid*	10 minutter
Åpningstid*	45 min.
Gangbar	12 timer
Herdetid	24 timer
Limforbruk	Ca 2-4 m ² /l
Arbeidsforhold	Temperatur minst +15°C. Beste resultat oppnås ved ca. 20°C og ca 60 % RF
Holdbarhet ved oppbevaring	12 måneder ved +10 til +20°C. Beskyttes mot frost.
Miljø og helse	Inneholder isocyanater - se AFS

* Disse verdiene er målt ved + 23° C og 50 % relativ fuktighet med normalt sugende underlag. Avhengig v underlag, temperatur og underlag kan disse verdiene avvike fra det over



PÅFØRINGSINSTRUKSJONER

FORBEREDELSE AV UNDERLAGET

Følg i første omgang materialprodusentens anvisninger, nedenfor er bare tilleggsinformasjon for selve limingen. Underlaget må være plant, rent, sterkt og fri for støv, smuss, limrester og gammel maling. For eventuell avretting anbefales Bostik Gulvsparkel. Ved liming på betong må fuktinnholdet ikke overstige de oppgitte maksimalverdiene som angis i AMA-Hus. For gummimaterialer gjelder maksimalt 85 % RF for gulv. Lim, belegg og underlag skal ha en temperatur på minst +15°C.

BRUKSANVISNING

Forpakningen med STIX P956 2K består av to deler. Den nedre delen inneholder base-komponenten. Den øvre delen inneholder herderen. Mengdene i respektive deler er tilpasset hverandre slik at den ferdige blandingen får riktige blandingsforhold. Tilsett herderen i basen og bland sammen med en lavtgående drill til fargen er homogen.

PÅFØRINGSMETODE

1. Påfør limet med en tannsparkel i de angitte mengder foreskrevet for respektive materialer. Limet må brukes innen 40 minutter etter blanding. **2.** Legg gulvmaterialet i limet og press godt fast. Eventuelt overflødig lim fjernes umiddelbart. **3.** Gni fast gulvmaterialet med egnet verktøy. Vær ekstra nøye ved fuger. Gulvmaterialer med store spenninger kan belastes med sandsekker.

FORBRUK

400-1200 g/m² avhengig av underlag og valg av påføringsmetode;
A2 ca 400-450 g/m²
B1 ca 500-750 g/m²
B2 ca 1000-1200 g/m²

LAGRINGSTID

12 måneder tørr, kjølig og i uåpnet forpakning ved lagring mellom +10°C og +20°C. Oppbevares frostfritt.

RENGJØRING

White spirit før limet har tørket. Tørket lim fjernes mekanisk.

SIKKERHET

Sikkerhetsdatablad finnes på vår hjemmeside. Ta med forpakningen eller etiketten om du må oppsøke legehjelp. Oppbevares utilgjengelig for barn. Ved kontakt med lim i øynene, skylld umiddelbart med vann. Vask med såpe og vann dersom lim kommer i kontakt med huden. www.bostik.no

ANSVAR

De tekniske data vi presenterer i tillegg til våre anvisninger og anbefalinger er alle basert på en rekke tester og på vår erfaring. De er ment å hjelpe brukeren og for å oppnå best mulig resultat. Ettersom brukers forhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for resultatene som oppnås ved bruk av produktene.

BOSTIK SERVICE

info.no@bostik.com
www.bostik.no

